文章编号: 1004-0609(2014)10-2634-08

铁酸锌选择性还原的反应机理

侯栋科¹, 彭 兵^{1,2}, 柴立元^{1,2}, 彭 宁¹, 闫 缓¹

(1. 中南大学 冶金与环境学院,长沙 410083;2. 中南大学 国家重金属污染防治工程技术研究中心,长沙 410083)

摘 要:通过 TG、物相分析、XPS、XRD、SEM-EDS 等手段研究铁酸锌选择性还原反应机理,考察铁酸锌质量 损失和分解特征、物相转变过程和产物层形貌变化以及 Zn²⁺与 Fe²⁺的离子迁移行为。结果表明:反应表现为失氧 过程,还原产生的 Fe²⁺使铁酸锌分解产生 ZnO,ZnO 含量与 Fe²⁺含量线性相关。Fe²⁺向铁酸锌内部迁移替代 Zn²⁺,Zn²⁺则向外部迁移并富集于表面,促使 ZnO 在表面形成。铁酸锌逐步向磁铁矿转变,Fe²⁺的嵌入和锌的迁出使铁酸锌晶胞参数先增大后减小,还原产物为 ZnO 和含锌的磁铁矿。颗粒产物层中的还原产物相互夹杂,并包裹着未反应的铁酸锌。

关键词:铁酸锌;选择性还原;相变过程;离子迁移 中图分类号:TF813 文献标志码:A

Selective reduction mechanism of zinc ferrite

HOU Dong-ke¹, PENG Bing^{1, 2}, CHAI Li-yuan^{1, 2}, PENG Ning¹, YAN Huan¹

(1. School of Metallurgy and Environment, Central South University, Changsha 410083, China;

2. Chinese National Engineering Research Center for Control and Treatment of Heavy Metal Pollution, Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract: The selective reduction mechanism of zinc ferrite was studied by TG, phase analysis, XPS, XRD and SEM-EDS. The mass loss, decomposition features of zinc ferrite, ionic migration behavior of Zn^{2+} and Fe^{2+} ions, phase transformation process and morphological change of product layer were investigated. The results show that reaction is oxygen loss process. The reduced Fe^{2+} made ZnO separated from zinc ferrite, the content of ZnO has a significant linear correlation with the content of Fe^{2+} . Fe^{2+} migrates into the inner zinc ferrite to substitute Zn^{2+} , while Zn^{2+} moves out and enriches on the surface, promoting the formation of ZnO. Zinc ferrite transforms to magnetite, the lattice parameter of zinc ferrite increases and then decreases due to the intercalation of Fe^{2+} and the emigration of Zn^{2+} . The reduction products are zinc oxide and zinc-containing magnetite. The reduction products coexist with each other in the product layer and unreacted zinc ferrite is covered with the product layer.

Key words: zinc ferrite; selective reduction; phase transformation; ionic migration

铁酸锌是传统湿法炼锌浸出渣和电弧炉炼钢粉尘 中的主要成分,资源化利用含铁酸锌物料的关键在于 处理其中的铁酸锌。选择性还原焙烧是处理含铁酸锌 废渣的一种新方法,该方法是将渣中的铁酸锌选择性 还原分解为 ZnO 和磁铁矿, 然后通过中性浸出或磁选 工艺实现铁锌分离^[1-2]。

铁酸锌的选择性还原焙烧在中温(600~800 ℃)和 弱还原性气氛条件下进行^[3],与传统的回转窑烟化法

基金项目: 国家高技术研究发展计划资助项目(2011AA061000)

收稿日期: 2014-01-20; 修订日期: 2014-05-12

通信作者: 彭 兵, 教授, 博士; 电话: 0731-88830577; E-mail: pb@csu.edu.cn

相比,该方法具有还原温度低、可同步回收锌铁的优 点。为了深化对选择性还原焙烧工艺的认识,需研究 铁酸锌的选择性还原反应机理。

铁酸锌的还原反应涉及Fe-Zn-O系的物相转变^[4], 主要物相有氧化铁(Fe₂O₃)、铁酸锌(ZnFe₂O₄)、磁铁矿 (Fe₃O₄)、方铁矿(Fe_{1-x}O)、单质铁、氧化锌和单质锌。 铁酸锌的还原不同于氧化铁的还原,在还原过程中不 存在氧化铁的物相^[5]。铁酸锌和磁铁矿均为尖晶石结 构,可形成连续的固溶体。方铁矿是缺陷的 NaCl 型 晶体^[6],其内部分布有填隙铁离子构成的缺陷簇,当 *x*=0 时,为晶型完整的 FeO。缺陷结构的方铁矿可固 溶部分锌形成 Fe_{1-x}Zn_xO,不利于后续的铁锌分离,因 而,在工艺中需避免磁铁矿过还原形成方铁矿^[7]。单 质锌和铁是高温和强还原性条件下的产物,在选择性 还原条件下不予考虑。

虽然铁酸锌和磁铁矿结构相同,但其中的离子分 布不同。由于 Zn²⁺和 Fe²⁺分别倾向于占据尖晶石结构 中的四面体和八面体间隙^[8],因此,铁酸锌中 Zn²⁺全 部位于四面体间隙,而磁铁矿中的 Fe²⁺则替代一半的 Fe³⁺占据八面体间隙,尖晶石结构中的这两种离子占 位分别称为正尖晶石和反尖晶石。离子种类和含量的 不同使铁酸锌和磁铁矿的晶胞参数有着明显差异,可 以据此判断还原过程中尖晶石的结构转变。铁酸锌在 低温(300 °C)下的经 H₂ 还原可生成氧缺位铁酸锌 (ZnFe₂O_{4-δ}), ZnFe₂O_{4-δ}在 CO₂分解沉积碳^[9–10]和 H₂S 脱硫的废气治理工艺^[11]中有着广泛应用,ZnFe₂O_{4-δ} 中由于还原生成的 Fe²⁺在尖晶石晶格当中的占位会使 晶胞参数增大^[12]。非化学计量比的铁酸锌中锌含量的 不同也会造成晶胞参数的变化^[13]。

铁酸锌的还原过程中存在着铁、锌离子的迁移, TONG^[14]认为铁酸锌还原产生的 Fe²⁺由于化学势梯度 的作用会由表面向内部迁移,同时,Zn²⁺从内部向表 面的扩散并以锌蒸气的形式从尖晶石中分离,但其离 子扩散的结论缺乏直接的实验依据。离子的扩散和迁 移在固相反应中普遍存在,采用 XPS 研究发现,铁酸 锌的固相合成反应中 Zn²⁺由 ZnO 向 Fe₂O₃ 的晶格中迁 移,并同时占据晶格中四面体和八面体间隙,使 XPS 峰的峰型宽化,经过长时间的退火过程才能消除这一 原子占位混乱^[15],机械活化同样也存在占位混乱的晶 格畸变现象^[16-18]。

本文作者在上述研究的基础上,开展了铁酸锌选 择性还原的反应机理研究。通过热力学分析确定铁酸 锌选择性还原的优势区域,采用热重和化学分析研究 失氧和分解特征,借鉴 XPS 表面分析的研究手段对离 子迁移行为进行探究,利用 XRD 及晶胞参数的分析 查明物相转变过程,并检测产物层的形貌变化以进一 步说明其还原机理。

1 实验

1.1 铁酸锌合成方法

将分析纯的 ZnO和 Fe₂O₃ 按摩尔比 1:1 充分混匀, 在 1000 ℃下煅烧 4 h 后,用 1 mol/L 的盐酸在 40 ℃ 下浸出 1 h,以除去未反应的氧化物,然后在 1000 ℃ 下煅烧 1 h,退火均采用自然随炉冷却。发生的主要反 应为 ZnO+Fe₂O₃→ZnFe₂O₄,合成样品细磨筛分至粒径 小于 74 µm,干燥 1 h 后用于还原焙烧实验。图 1 所 示为合成铁酸锌的 XRD 谱。由图 1 可见,衍射峰峰 型尖锐,晶型完好。



图 1 合成铁酸锌的 XRD 谱

Fig. 1 XRD pattern of synthetic zinc ferrite

1.2 还原焙烧实验

还原焙烧在 Netzsch (STA449F3)热重分析仪中进 行,称取 3 g 铁酸锌,在惰性氩气流中以 10 °C/min 的加热速率升温至预定温度。然后按设定的 CO 浓度 (为 CO 占 CO+CO₂+Ar 总体积的体积分数(φ_1 (CO)))以 及 CO 占 CO+CO₂ 总体积的体积分数(φ_2 (CO))向气流 中添加 CO 和 CO₂,并调节氩气流量以构成 100 mL/min 的气流。反应一段时间后,停止通入 CO 和 CO₂,样品在氩气流中冷却至室温。分析不同还原时 间还原产物中的 ZnO 和 Fe²⁺,分别用 EDTA 和重铬酸 钾滴定法进行分析^[19],并通过热重检测还原过程中的 质量损失特征。

1.3 检测表征方法

还原产物用 X 射线光电子能谱分析其表面性质,

检测使用 ESCALAB 250Xi 系统(Thermo Fisher Scientific)。采用 Al K_a X 射线源,通过能量为 20 eV,结合能以 C1s 峰的 284.6 eV 为标准进行校正。数据分 析采用 Thermo Avantage Software 软件,获得了不同还 原时间下还原产物的 Zn $2p_{3/2}$ 、Fe 2p 的 XPS 谱和表面 的摩尔分数。

还原产物用 X 射线衍射仪(Rigaku, TTR-III)进行 物相分析, 衍射仪采用 Cu K_a辐射源(*l*=1.5406 Å), 扫 描角度 10°~80°, 步长 0.02 (°)/step, 扫描速度 10 (°)/min。高角度衍射峰通常更能反映晶格结构的变化, 从图 1 可见, (440)衍射峰在高角度区强度最高, 可用 于分析衍射峰的变化。同时,采用科恩最小二乘法^[20-21] 计算晶胞参数, 用 Matlab7.0 编程进行计算。

还原产物用 JSM-6360LV 型扫描电子显微镜及 GENESIS 60S 型能谱仪对产物颗粒层形貌及元素构 成进行分析,还原产物用树脂胶结,磨平抛光后进行 电镜观测及能谱分析。

2 结果与讨论

2.1 热力学优势区域图分析

铁酸锌与 CO 还原过程中可能发生的主要反应如下:

 $3ZnFe_2O_4 + CO \longrightarrow 3ZnO + 2Fe_3O_4 + CO_2 \tag{1}$

 $Fe_3O_4+CO \longrightarrow 3FeO+CO_2$ (2)

$FeO+CO \longrightarrow Fe+CO_2 \tag{3}$

$$ZnO+CO \longrightarrow Zn+CO_2$$
 (4)

铁酸锌的选择性还原反应可用反应(1)表示,要实现选择性需在反应(1)进行的同时避免反应(2)~(4)的发生,以防止磁铁矿和 ZnO 的过还原导致的后续铁锌分离困难。图 2 所示为热力学计算软件 Factsage 所绘制的 Zn-Fe-C-O 系在 750 ℃下的优势区域图,可见在750 ℃下能发生反应(1)~(3),反应(4)则得到有效抑制,铁酸锌的还原是 ZnFe₂O₄→Fe₃O₄+ZnO→FeO+ZnO→Fe+ZnO 的连续物相转变。图中反应(1)和(2)之间的区域为 Fe₃O₄+ZnO 的优势区域,反应(1)和(2)的lg[*p*(CO)]与lg[*p*(CO₂)]的关系式分别为

 $Lg[p(CO)] = lg[p(CO_2)] - 1.5593$ (5)

$$Lg[p(CO)] = lg[p(CO_2)] - 0.246434$$
 (6)

计算可得反应(1)和(2)在平衡条件下的气相组成, $\varphi_2(CO)$ 分别为 2.68%和 36.18%。为了实现选择性还原, 在 750 ℃下应使反应气氛条件在 Fe_3O_4 +ZnO 的优势 区域内,即控制 $\varphi_2(CO)$ 在 2.68%~36.18 %之间。图中 ★代表的反应条件($\varphi_1(CO)$ =8%和 $\varphi_2(CO)$ =20%)在 Fe_3O_4 +ZnO 的优势区域内,因而,选择该条件为还原 机理研究的反应气氛条件。



Fig. 2 Predominance-area diagram of Zn-Fe-C-O at 750 °C

2.2 质量损失及分解特征

还原反应表现为质量损失过程,质量损失主要是 因为铁酸锌的还原失氧。图 3 所示为 750 ℃下铁酸锌 选择性还原的等温质量损失和微分质量损失曲线。由 图 3 可见,0~40 min 铁酸锌持续快速质量损失,此时 质量损失率为 1.65%,之后曲线平缓下降,120 min 后 最终质量损失率为 1.82%,低于反应(1)的理论质量损 失率为 2.21%,说明反应尚未进行完全。由 DTG 曲线 可见,反应 1.5 min 内,质量损失速率快速增大至



图 3 750 ℃下铁酸锌选择性还原的等温质量损失和微分 质量损失曲线

Fig. 3 Isothermal TG–DTG curves of selective reduction of zinc ferrite at 750 $^{\circ}$ C

-0.64%/min,这是由于 CO 在颗粒层中的扩散限制了 最初期的反应速率,其后反应速率开始持续降低; 60 min 后,质量损失速率减小为-2×10⁻⁵ min⁻¹,反应近 乎停滞。反应最终达到平衡的原因是由于气氛中 CO₂ 同时参与了还原反应的逆反应:

 $ZnFe_2O_{4-\delta} + CO_2 \longrightarrow ZnFe_2O_4 + C$ (7)

$$Fe_{3}O_{4-\delta}+CO_{2}\longrightarrow Fe_{3}O_{4}+C$$
(8)

CO₂可修复铁酸锌中 CO 还原形成的氧缺位^[9-10], 逆反应的存在使铁酸锌的失氧逐渐达到平衡,还原反 应受限。

750 ℃下等温还原产物中 Fe²⁺和 ZnO 含量随反应 时间的变化曲线如图 4(a)所示,由图 4(a)可见,从 0 到 40 min 还原生成的 ZnO 和 Fe²⁺含量(Fe²⁺占总铁的 质量分数 w(Fe²⁺))分别从 1.19%、1.51%大幅增加至 68.49%和 24.83%,之后 ZnO 和 Fe²⁺含量仍微弱增加, 最高可达 120 min 的 72.35%和 25.88%。反应过程中产



图4 不同时间还原产物的ZnO与Fe²⁺含量及其线性拟合曲线

Fig. 4 Mass fraction of ZnO and Fe^{2+} of reduced samples with different times(a) and linear fitting curve of mass fraction of zinc oxide and $Fe^{2+}(b)$

物的 Fe^{2+} 含量均未超过磁铁矿中的 Fe^{2+} 含量(33.33%), 说明该反应条件抑制了 Fe^{2+} 的过量生成。ZnO 和 Fe^{2+} 的变化趋势相同,ZnO 含量随 Fe^{2+} 的增加而增加。采 用 Origin 对ZnO 和 Fe^{2+} 含量进行线性拟合,拟合结果 如图 4(b)所示。由图 4(b)可得ZnO 和 Fe^{2+} 含量存在显 著的线性关系,回归方程为 $w(ZnO)=2.8014w(Fe^{2+})+$ 0.32113 ($R^2=0.98822$),w(ZnO)与 $w(Fe^{2+})$ 分别表示ZnO 含量和 Fe^{2+} 含量。由此可见,ZnO 和 Fe^{2+} 含量密切相 关,两者基本符合反应(1)方程式中ZnO 与 Fe^{2+} 含量3 倍的关系。结合质量损失分析可得,铁酸锌的还原是 由失氧引起的,部分铁因维持电中性还原为二价, Fe^{2+} 则促使铁酸锌分解产生ZnO,两者之间符合线性关系。

2.3 离子迁移行为

2.3.1 Zn 2p_{3/2} 峰分析

不同还原时间还原产物的 Zn 2p_{3/2} XPS 谱如图 5 所示。由图 5 可见,原样品中 Zn 2p_{3/2} 结合能为 1021.27 eV,与文献[15]中报道的铁酸锌中锌的结合能一致。 还原 5 min 后, Zn 2p_{3/2} 结合能增加到 1021.60 eV,峰 位和峰宽与文献[17]中 ZnO 的值一致。结合能增加是 由于还原反应失氧,使表面电子密度降低,屏蔽效应 减弱,同时也说明 5 min 内 ZnO 已在表面形成。

还原反应前后 Zn 2p_{3/2}的半峰宽有所变窄,从1.99 eV 降低为 1.57 eV,说明 Zn²⁺的赋存状态发生了改变。 但峰型对称,表明原样和还原样品中表面 Zn²⁺的化学 环境和原子占位都是均一的。由于 Zn²⁺在正尖晶石和 ZnO 中都占据于四面体位置,而八面体占位的 Zn^{2+[16]}(ZnTiO₃, 1023.0 eV)结合能较高,因此,经过长 时间的退火处理,原样品和还原产物中的 Zn²⁺均占据



图 5 原样及还原产物的 Zn 2p3/2 的 XPS 谱

Fig. 5 XPS spectra of Zn $2p_{3/2}$ of original sample and reduced samples with different times

于四面体位置,并未发生原子占位的混乱,铁酸锌表面锌的还原产物为 ZnO。

随着反应进行到 60 min, Zn 2p_{3/2}的峰位和峰宽与 5 min 时相比均未发生较大变化。还原反应虽在表面 持续进行,但并不影响表面锌原子的化学态,Zn²⁺仍 以 ZnO 的形式存在。在选择性还原条件下,气固反应 界面在 ZnO 形成后结构能保持相对稳定,避免了 ZnO 还原导致 Zn²⁺占位混乱,固溶至铁氧化物中使锌回收 率降低。

2.3.2 Fe 2p 峰分析

不同还原时间还原产物的 Fe 2p 的 XPS 谱如图 6 所示。在图 6 中两个显著的特征峰分别对应于 Fe 2p_{1/2} 和 Fe 2p_{3/2}。原样中 Fe 2p_{3/2}结合能为 711.34 eV,文献 [22]中 Fe²⁺和 Fe³⁺的 2p_{3/2}结合能分别为 709.5 eV 和 711.6 eV,可见原样品中的铁主要以三价铁的形式存 在。还原 5 min 后,Fe 2p_{3/2} 的峰位为 711.14 eV,与 原样品相比,向低能位有轻微的偏移。随着反应的继 续进行,Fe 2p 峰与 Zn 2p_{3/2}一样未发明显变化,进一步证实了选择性还原气氛中表面铁的性质同样相对 稳定。

Fe²⁺和Fe³⁺会分别产生高于Fe 2p_{3/2}主峰强度8 eV





Fig. 6 XPS spectra of Fe 2p of original sample and reduced samples with different times

和 6 eV 的震激峰^[23]。由原样的 XPS 谱可见,箭头所 指的卫星峰峰值为 919.9 eV,大约高于 Fe 2p_{3/2} 主峰峰 值(8.4 eV),这是由尖晶石中全部的 Fe³⁺产生的。但是 经过 5 min 还原反应之后, Fe 2p_{1/2}和 2p_{3/2} 峰之间变得 相对平坦,行星峰消失, Fe 2p 峰峰型与文献[23]中磁 铁矿的峰型一致,这是由还原产生的 Fe²⁺与 Fe³⁺的震 激峰重叠导致的。结合 Zn 2p 峰的分析结果可得,还 原反应 5 min 后, ZnO 和磁铁矿同时在表面形成, Fe²⁺ 取代了铁酸锌尖晶石晶格中的 Zn²⁺, ZnO 从铁酸锌中 析出,而磁铁矿则在尖晶石中形成,还原产物 ZnO 与 磁铁矿之间互不固溶。

不同还原时间还原产物的表面摩尔如图 7 所示。 由图 7 可见,还原 5 min 后,表面锌含量大幅增加, 同时铁含量相对减少,*n*(Zn)/*n*(Fe)增加到 1.84,远超 过铁酸锌中的 *n*(Zn)/*n*(Fe)。说明还原过程中存在铁锌 离子的相对迁移,Fe²⁺从表面向内部迁移,Zn²⁺被Fe²⁺ 取代向外部扩散并富集于表面,锌的过饱和使 ZnO 在 表面形核,同时,Fe²⁺占据尖晶石内部中八面体间隙 形成磁铁矿。

随着反应的进行,离子的迁移距离逐步增长,使 得反应速率持续降低,ZnO从表面生长转变为垂直生 长^[14],因此,表面锌的含量逐渐降低,而表面铁的含 量则逐渐增加。在整个反应过程中,氧的相对含量则 保持基本恒定,在持续质量损失的还原反应中,表面 应为连续失氧,这说明表面氧有内部的氧向外迁移作 为补充,同时气氛中的CO₂也可修复过量的氧空位, 防止过量失氧造成的表面磁铁矿过还原。



Fig. 7 Mole fraction of surface of original sample and reduced samples with different times

2.4 物相转变过程

不同还原时间下还原产物的 XRD 谱如图 8(a)所示。由图 8(a)可见,物相成分主要包括 ZnO、铁酸锌

2639

和磁铁矿。10 min 后, 衍射角 31.7°和 36.2°处对应于 氧化锌的衍射峰开始出现; 20 min 后, ZnO 的特征峰 变得明显; 30 min 后, 峰强显著增强,之后,图谱中 各峰强度变化不大。在整个还原过程中,尖晶石的峰 一直存在,不能分辨出单独的铁酸锌和磁铁矿。XPS 的分析结果说明,确有磁铁矿生成,但由于铁酸锌和 磁铁矿结构相同形成了连续固溶体,因此,在 XRD 谱中不能检出磁铁矿的峰,但可以根据尖晶石特征峰 峰位的偏移和晶胞参数的变化说明尖晶石的物相转变 过程。

图 8(b)所示为还原产物 60°~65°的衍射谱。由图 8(b)可见,尖晶石(440)衍射峰峰型尖锐,结晶良好, 说明在还原过程中尖晶石结构十分稳定。20 min 后, ZnO 的衍射峰在(440)峰的右侧形成,峰强逐步增强, (440)衍射峰的强度则未发生显著变化,但峰位先向左 偏后向右移。衍射峰峰位的偏移反映出了还原过程中 尖晶石的晶格存在膨胀和收缩。



图 8 不同时间还原产物的 XRD 谱

Fig.8 XRD patterns of reduced samples with different times

科恩最小二乘法计算的还原产物晶胞参数如表 1 所列,其变化趋势如图 9 所示,由图 9 可见,未反应 铁酸锌的晶胞参数为 8.437 Å,20 min 后,晶胞参数增 加至 8.441 Å,之后逐渐降低,直至降为 40 min 的 8.419 Å。物相转变是由离子迁移所造成的,因此,反映还 原相变过程的晶胞参数的变化应归因于 Fe²⁺的迁移和 Zn²⁺的取代。

表1 不同时间还原产物中尖晶石相的晶胞参数

 Table 1
 Lattice parameters of spinel phase in reduced

 samples with different times

Reduction time/min	a/Å
0	8.43743
10	8.43778
20	8.44153
30	8.43174
40	8.41988



图 9 不同时间还原产物中尖晶石相的晶胞参数

Fig. 9 Lattice parameter of spinel phase in reduced samples with different times

还原生成的 Fe²⁺倾向于占据尖晶石中的八面体间 隙,因而会迁移到尖晶石内部去取代 Fe³⁺占据的八面 体间隙,或者直接占据空余的八面体空隙。Fe²⁺和替 代的锌铁离子在晶格当中的嵌入和占位会使晶格膨 胀、晶胞参数增大,因此,反应0到20min时,晶胞 参数增大。Fe²⁺的原子半径较Zn²⁺的小,随着尖晶石 中Zn²⁺被Fe²⁺持续的替代,Zn²⁺从尖晶石中迁出,会 使晶格收缩,晶胞参数降为8.419Å,但仍大于文献中 [13]磁铁矿的晶胞参数值,说明仍有部分铁酸锌未还 原,与还原产物磁铁矿固溶形成了含锌磁铁矿。此时 的还原产物应为从铁酸锌中析出的ZnO和含锌磁铁 矿。 2640

2.5 产物层形貌变化

铁酸锌及 90 min 还原反应后样品的扫描电镜图 如图 10 所示。由图 10 可见,原样颗粒性质均一,粒 径约为 70 µm 左右,颗粒内部分布有不规则孔隙。表 2 的能谱定量分析表明原样颗粒点 1 处 *n*(Zn)/*n*(Fe)约 为 1/2,说明原样为标准的铁酸锌。还原反应 90 min 后,产物颗粒大小基本未变,但形貌发生了大幅变化,变成深浅夹杂的产物层包裹着浅色的未反应核。产物 层中点 2 和点 4 的 *n*(Zn)/*n*(Fe)均偏离了 1/2,其中点 2 处富锌,点 4 处富铁,说明还原样品中的铁锌离子发 生了扩散迁移,使产物层中发生了铁锌元素的局部富 集。点 2 处主要为 ZnO,点 4 处则主要为磁铁矿,还 原产物磁铁矿和 ZnO 并非单体解离,而是相互嵌布。



图 10 原样及还原样品的 SEM 像

Fig. 10 SEM images of original sample(a) and reduced sample(b)

表2 图 10 中不同测试点元素组成

Table 2Elements component of points 1–4 shown in Fig. 10

Testing point	0		Fe		Z	Zn	
	w/%	x/%	w/%	x/%	w/%	x/%	
1	6.88	21.42	59.19	52.75	33.93	25.83	
2	4.28	14.60	37.74	36.92	57.99	48.47	
3	5.29	17.02	63.08	58.10	31.63	24.89	
4	5.47	17.20	76.23	68.71	18.30	14.09	

SEM-EDS 的分析进一步证实了铁酸锌的还原产生了 离子的迁移与扩散,并且直接观测到未反应的铁酸锌 核。

3 结论

 1) 热力学优势区域图分析表明,750 ℃下,铁酸 锌的选择性还原需控制 φ₂(CO)在 2.68%~36.18%之间, 当 φ₁(CO)=8%和 φ₂(CO)=20%时,能够实现选择性还 原。

2) 质量损失与分解的过程趋势相同,反应最终都 达到平衡,此时的质量损失低于理论质量损失,选择 性反应条件避免铁酸锌的过还原。反应表现为失氧过 程,还原产生的 Fe²⁺使铁酸锌分解产生 ZnO,因此, ZnO 含量与 Fe²⁺含量线性相关,选择性还原条件下的 回归方程为 w(ZnO)=2.8014w(Fe²⁺)+0.32113。

3) 离子迁移行为包括 Fe²⁺向尖晶石内部的迁移, Zn²⁺被 Fe²⁺所替代,向外迁移并富集于表面,促使 ZnO 在表面的形核,磁铁矿同时在表面生成,O²⁻从内部向 表面迁移以弥补表面失氧。

4) 物相转变过程是 ZnO 从铁酸锌中析出,而铁酸锌转变为磁铁矿的过程,相变过程中由于铁锌离子的迁移和替代,出现了晶胞参数先增大后减小的变化,还原产物为 ZnO 和含锌磁铁矿。

5) 产物层的形貌变化说明了还原过程中的离子 迁移与扩散导致了产物层中铁锌的局部富集,还原产 物相互夹杂嵌布,包裹着未反应的铁酸锌核。

REFERENCES

- LI Mi, PENG Bing, CHAI Li-yuan, PENG Ning, YAN Huan, HOU Dong-ke. Recovery of iron from zinc leaching residue by selective reduction roasting with carbon[J]. Journal of Hazardous Materials, 2012, 238(10): 323–330.
- [2] 王纪明,彭 兵,柴立元,李 密,彭 宁. 锌浸渣还原焙烧 -磁选回收铁[J]. 中国有色金属学报,2012,22(5):1455-1461.
 WANG Ji-ming, PENG Bing, CHAI Li-yuan, LI Mi, PENG Ning. Recovery iron from zinc leaching residues by reduction roasting and magnetic separation process[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2012, 22(5): 1455-1461.
- [3] 韩俊伟,刘 维,覃文庆,柴立元,郑永兴,杨 康.高铁锌 焙砂选择性还原焙烧-两段浸出锌[J].中国有色金属学报, 2014,(2):511-518.

HAN Jun-wei, LIU Wei, QIN Wen-qing, CHAI Li-yuan, ZHENG Yong-xing, YANG Kang. Leaching zinc from high iron-bearing zinc calcine after selective reduction roasting[J].

2641

The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2014, (2): 511-518.

- [4] RAGHAVAN V. Fe-O-Zn (iron-oxygen-zinc)[J]. Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 2010, 31(4): 373–376.
- [5] 梁美生. 铁酸锌高温煤气脱硫行为及气氛效应研究[D]. 太原: 太原理工大学, 2005.

LIANG Mei-sheng. The desulfurization behaviour of $ZnFe_2O_4$ sorbent in hot gas clean-up and the effects of gas atmosphere on this process[D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2005.

- [6] GHEISARI M, MOZAFFARI M, ACET M, AMIGHIAN J. Preparation and investigation of magnetic properties of wüstite nanoparticles[J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2008, 320(21): 2618–2621.
- [7] 李 密. 锌焙砂选择性还原与铁锌分离的基础研究[D]. 长沙: 中南大学, 2013.
 LI Mi. Fundametal reserach on selective reduction of zinc

calcine and separation of zinc and iron[D]. Changsha : Central South University, 2013.

- [8] O'NEILL H S C, NAVROTSKY A. Simple spinels; crystallographic parameters, cation radii, lattice energies, and cationdistribution[J]. American Mineralogist, 1983, 68(1/2): 181–194.
- [9] 傅毛生,陈林深,李建国,陈诵英.还原条件对 NiFe₂O_{4-δ}结构稳定性及其催化分解 CO₂活性的影响[J].燃料化学学报, 2007, 35(4): 431-435.

FU Mao-sheng, CHEN Lin-shen, LI Jian-guo, CHEN Song-ying. Effect of reduction condition on structure stability of NiFe₂O_{4- δ} and its catalytic performance of CO₂ decomposition[J]. Journal of Fuel Chemistry and Technology, 2007, 35(4): 431–435.

- [10] 张春雷,吴通好,杨洪茂,姜玉子. 氧缺位的磁铁矿型化合物 转化 CO₂成 C 的研究[J]. 无机化学学报, 1996, 12(1): 61-66.
 ZHANG Chun-lei, WU Tong-hao, YANG Hong-mao, JIANG Yu-zi. Studies on the conversion of carbon dioxide into carbon over the oxygen-deficient magnetite[J]. Journal Inorganic Chemistry, 1996, 12(1): 61-66.
- [11] 朴玲钰,李春虎,李彦旭. ZnFe₂O₄ 高温煤气脱硫剂的还原与 硫化[J]. 高校化学工程学报, 2001, 15(6): 546-551.
 PIAO Ling-yu, LI Chun-hu, LI Yan-xu. Study on reduction and sulfidation of ZnFe₂O₄ desulfurizer at high temperature[J]. Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities, 2001, 15(6): 546-551.
- [12] KODAMA T, TABATA M, SANO T, TSUJI M, TAMAURA Y. XRD and Mössbauer studies on oxygen-deficient Ni(II)-bearing ferrite with a high reactivity for CO₂ decomposition to carbon[J]. Journal of Solid State Chemistry, 1995, 120(1): 64–69.
- [13] MAKOVEC D, DROFENIK M. Non-stoichiometric zinc-ferrite spinel nanoparticles[J]. Journal of Nanoparticle Research, 2008,

10(1): 131-141.

- [14] TONG L F. Reduction mechanisms and behaviour of zinc ferrite—Part 1: Pure ZnFe₂O₄[J]. Mineral Processing and Extractive Metallurgy, 2001, 110(1): 14–24.
- [15] BERA S, PRINCE A A M, VELMURUGAN S, RAGHAVAN P S, GOPALAN R, PANNEERSELVAM G, NARASIMHAN S V. Formation of zinc ferrite by solid-state reaction and its characterization by XRD and XPS[J]. Journal of materials science, 2001, 36(22): 5379–5384.
- [16] DRUSKA P, STEINIKE U, ŠEPELÁK V. Surface structure of mechanically activated and of mechanosynthesized zinc ferrite[J]. Journal of Solid State Chemistry, 1999, 146(1): 13–21.
- [17] ŠEPELÁK V, STEINIKE U, UECKER D C, WIBMANN S, BECKER K D. Structural disorder in mechanosynthesized zinc ferrite[J]. Journal of Solid State Chemistry, 1998, 135(1): 52–58.
- [18] 张燕娟,黎铉海,潘柳萍,韦岩松. 机械活化对铟铁酸锌溶解
 动力学及物化性质的影响[J]. 中国有色金属学报, 2012, 22(1):
 315-323.
 ZHANG Yan-juan, LI Xuan-hai, PAN Liu-ping, WEI Yan-song.

Influences of mechanical activation on dissolution kinetics and physicochemical properties of indium-bearing zinc ferrite[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2012, 22(1): 315–323.

[19] 张惠斌. 矿石和工业产品化学物相分析[M]. 北京: 冶金工业 出版社, 1992: 138-352.

ZHANG Hui-bin. Chemical phase analysis of ores and industrial products[M]. Beijing : Metellurgical Industry Press, 1992: 138–352.

- [20] 夏秀文,何 维,黄津梨.最小二乘法精确测定 Gd₃Co_{1-x}V_x的点阵常数和固溶度[J].稀土,2009,30(1):56-60.
 XIA Xiu-wen, HE Wei, HUANG Jin-li. Accurate measurement of lattice constants and vanadium solid solubility for Gd₃Co_{1-x}V_x compounds by least square method[J]. Chinese Rare Earths, 2009, 30(1): 56-60.
- [21] 梁敬魁. 粉末衍射法测定晶体结构[M]. 北京: 科学出版社,
 2003: 340-342, 540-542.

LIANG Jing-kui. Crystal structure determination by X-ray powder diffraction[M]. Beijing: Science Press, 2003: 340–342, 540–542.

- [22] MILLS P, SULLIVAN J L. A study of the core level electrons in iron and its three oxides by means of X-ray photoelectron spectroscopy[J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 1983, 16(5): 723.
- [23] YAMASHITA T, HAYES P. Analysis of XPS spectra of Fe²⁺ and Fe³⁺ ions in oxide materials[J]. Applied Surface Science, 2008, 254(8): 2441–2449.

(编辑 李艳红)