第 28 卷第 4 期 Volume 28 Number 4 2018 年 4 月 April 2018

DOI: 10.19476/j.ysxb.1004.0609.2018.04.24

羟基氧化铬合成及其 在铬酸盐溶液中的除钒应用



陈 欣^{1,2},郑诗礼²,张海林²,崔雯雯²,王舒磊²,李 平²,张 懿^{1,2}

(1. 天津大学 化工学院,精馏技术国家工程研究中心,天津 300350;2. 中国科学院 过程工程研究所,湿法冶金清洁生产技术国家工程实验室,北京 100190)

摘 要:采用水热法合成纳米花状的 β-CrOOH,并用于钒(V⁵⁺)的吸附分离。在碱性体系中,合成的 β-CrOOH 比 表面积为 174.882 m²/g,孔体积为 0.602 cm³/g。在 65 ℃、pH = 4 时,β-CrOOH 对 V⁵⁺的最大吸附容量可达到 32.66 mg/g。吸附机理表明,β-CrOOH 在吸附过程中其表面会释放出羟基以形成配位不饱和 Cr⁶⁺活性中心,溶液中的钒 酸根(VO₄³⁺)单体通过钒氧双键(V=O)与不饱和的 Cr⁶⁺活性中心结合,形成内球型配位,从而吸附钒。在铬酸盐 的清洁生产应用中,将β-CrOOH 置于铬铁矿无钙焙烧中和液(Na₂CrO₄-NaVO₃-H₂O)中用来选择性分离 V⁵⁺离子。 结果表明,适量的β-CrOOH 能将铬中和液中 91.57%的钒有效脱除掉,铬几乎无吸附,从而实现钒铬的有效分离。 关键词:羟基氧化铬;分离;铬酸盐溶液;钒;水热法;选择性吸附

文章编号: 1004-0609(2018)-04-0845-10 中图分类号: O614.61

文献标志码:A

铬盐是重要的无机化工基础原料,产品主要应用 于冶金、制革、染料、金属表面处理、催化剂、医药 等工业,与国民经济10%~15%的商品品种有关。无钙 焙烧法[1]作为铬盐行业的主流生产方法,是以铬铁矿、 纯碱为原料进行高温钠化氧化焙烧得到熟料,铬铁矿 中 Fe、Mg 等碱性氧化物以不溶组分进入渣相, Cr、 Al、V 分别形成 Na₂CrO₄, NaAlO₂, NaVO₃ 可溶性组 分进入中和液中。针对中和液中的钒杂质,多采用钙 化沉钒^[2]脱除方法。就是在中和除铝的基础上,加入 过量的 CaO(理论添加量的 10~13 倍), 使溶液中的钒 以钒酸钙沉淀的形式被脱除;然后,再次加入 Na₂CO₃ 除去多余的 Ca²⁺,得到净化后的 Na₂CrO₄ 溶液,用以 进一步生产铬盐产品。此法虽能有效脱除铬中和液中 90%左右的钒, 但副产的含铬钒酸钙渣中钒含量低并 含有高致癌性 CaCrO₄, 堆存放置环境风险高, 对生态 环境危害极大的六价铬污染源亟待解决[3]。

吸附法除钒因其操作简单,处理效率高,成本低 等优点,在化工冶金分离领域而被广泛使用。针对工 业废水中钒的脱除,赵倩等^[4]利用改性沸石可将工业 废水中的钒浓度降低到1mg/L,从而直接达到了排放 标准;曹宏斌等^[5]则采用离子交换树脂选择性脱除磷 酸钠溶液中的钒。针对铬中和液中钒杂质的脱除问题, LI等^[6]通过直接在铬盐溶液中原位合成 y-AlOOH 同步 选择性吸附铬溶液中的钒,从而达到脱除钒、铝的目 的。杨保军等^[3]针对溶液的低钒特点,进行了在中和 溶液中加入 Fe₂(SO₄)₃生成钒酸铁的探索研究,但该法 易引入铁等杂质。

已有研究报道了纳米结构 CrOOH 合成及在催化、 涂料以及涂层材料等领域应用^[7-11]。早在 1976 年, CHRISTENSEN 等^[12]就通过水热法在不同的温度下合 成了 α-CrOOH、β-CrOOH 和 γ-CrOOH; 2003 年, ABECASSIS-WOLFOVICH 等^[13]采用均相沉淀法合成 了 3~9nm 的超细 CrOOH; 2014 年,LIANG 等^[14]采用 氢化还原法在 450 ℃和 650 ℃的高温下分别合成了 α-CrOOH 和 γ-CrOOH 等。在应用方面,CrOOH 被用 来制备具有较高的近红外反射性能和优良黄绿色调的 颜料和对合金具防腐蚀作用的镀层。

本文作者着眼于取代铬盐中和液采用的钙化沉钒 方法,合成了特殊形貌的β-CrOOH吸附剂,并将其应 用到铬铁矿无钙焙烧中和液中钒杂质的选择性吸附分 离方面。深入研究钒的吸附行为、动力学,得出 β-CrOOH吸附钒的最佳条件,并探究其吸附机理。

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(51574212, U1403195)

收稿日期: 2017-05-03; 修订日期: 2017-07-15

通信作者: 李 平, 副研究员, 博士; 电话: 13718635790; E-mail: lipinggnipil@ipe.ac.cn

1 实验

1.1 实验材料与试剂

实验所用的四水铬酸钠(Na₂CrO₄·4H₂O)、四水甲酸钠(HCOONa·4H₂O)、无水硫酸钠(Na₂SO₄)、氢氧化钠(NaOH)、PVP 以及偏钒酸铵(NH₄VO₃)均为国药集团化学试剂有限公司生产的分析纯试剂。

1.2 实验仪器

数控超声清洗器(北京中晟铭科技有限公司)、 DF-101S 集热式恒温加热磁力搅拌器(北京兴德仪器 设备有限公司)、DY-100 不锈钢水热合成反应釜(北京 兴德仪器设备有限公司),JXF-12 均相反应器(烟台市 招远松岭仪器设备有限公司)。G10 型高速离心机(安 新县白洋离心机厂制造)、DZF-6020 真空干燥箱(上海 一恒科技有限公司)。

1.3 β-CrOOH 的制备方法

β-CrOOH 典型的合成过程如下:将 5mL 1 mol/L Na₂CrO₄、5mL 1.5 mol/L HCOONa、5 mL 2 mol/L Na₂SO₄溶液与 2 g NaOH 和 2 g PVP 混合并用水稀释 至 60 mL,并用数控超声清洗器在 99 Hz 功率下超声 0.5 h 得到充分分散的混合溶液。然后将溶液倒入到 100 mL 带有聚四氟乙烯内衬的不锈钢水热合成反应 釜中,将反应釜拧紧放在均相反应器中在 220 ℃下反 应 20 h。反应完毕后自然冷却至室温,并用离心机以 8000 r/min 的转速离心分离 20 min 得到沉淀,然后用 去离子水将沉淀洗涤至检测不到硫酸根为止。最后将 产物放在真空干燥箱中在 90 ℃下干燥 12 h 得 β-CrOOH。

1.4 β-CrOOH 吸附钒实验

称取一定量的偏钒酸铵放入容量瓶加入高纯水并 加热溶解,调制成所需的浓度和酸度之后备用。准确 称取一定量合成好的 β-CrOOH 与偏钒酸铵溶液混合, 在恒温水浴中吸附一定时间后检测溶液中 V⁵⁺的含量 并计算 β-CrOOH 对钒的吸附容量。然后通过改变溶液 的 pH 值、温度、吸附时间以及钒的初始浓度来考察 β-CrOOH 对钒吸附容量的变化。最后根据实验结果得 出最佳吸附条件。吸附容量用式(1)计算:

$$Q = \frac{V(c_0 - c_t)}{w} \tag{1}$$

式中: c₀、c_t分别为吸附前及时间为 t 时钒的浓度; w

为 β -CrOOH 的质量; V 为液体的体积。

1.5 测试与表征

采用 D/Max-3B 型 X 射线衍射仪(XRD)在工作电 压为 40 kV,工作电流为 20 mA,扫描范围为 5°~90°, 扫描时间为 3.24 min 的条件下分析产品的物相;采用 高分辨场发射透射电子显微镜(JEM-2100F)观察产品 的微观结构;用 Nicolet 5DX 型傅里叶变换红外光谱 仪分析样品的化学结构;用 Quanta Chrome Instruments 公司生产的 AUTOSORB-1-MP 型全自动比表面积和 孔隙率分析仪检测样品的比表面积以及孔径分布;用 美国 Thermo VG 公司生产的 ESCALAB250 多功能 表面分析系统测量 β-CrOOH 吸附钒前后表面元素的 变化;用 ICP-OES 检测溶液中钒的含量。

2 结果与讨论

2.1 β-CrOOH 的表征与分析

通过对工艺条件的探讨,制备出了由纳米片自组 装形成的纳米花状羟基氧化铬。图 1(a)所示为产物的 XRD 谱。由图 1(a)可知,在 2θ为 27.68°、35.48°、61.07° 以及 81.08°位置出现了 4 个衍射峰,分别与 β-CrOOH (JCPDS NO.20-0312)的(110)、(101)、(310)和(321)晶面 对应。图 1(b)所示为产物的能谱分析图。由图 1(b)可 以看出,产物中 Cr 元素质量分数为 61.18%,O 元素 质量分数为 38.82%,则 O 与 Cr 摩尔比为 2.06,与 β-CrOOH 中 O 与 Cr 的理论摩尔比相符,进一步说明 生成的产物为 β-CrOOH。此外,EDX 谱中所出现 Na 峰和 Cu 峰分别由反应残留物以及碳膜铜网所致。

产物的形貌结果表明所得到的 β-CrOOH 是粒径 大小十分均一的纳米花(见图 2(a)),高倍透射电镜结果 可进一步发现均一纳米花状的 β-CrOOH 是由许多超 薄纳米晶片自组装形成(见图 2(b))。在图 2(c)中,最内 层的两个明亮衍射环分别对应了 β-CrOOH 的(011)和 (101)晶面,表明水热合成的 β-CrOOH 属于多晶结构。 HRTEM 图(见图 2(d))中可发现清晰的晶格条纹,测量 后确定晶面间距为 0.2405 nm,与 β-CrOOH(011)晶面 相近,进一步验证了物相和 SADE 的测量结果。

为了测量 β-CrOOH 的比表面积和孔体积大小,将 合成的 β-CrOOH 置于 77 K 的温度下检测其对 N₂ 气的 吸脱附曲线(见图 3)。从图 3(a)中可以看出,水热法合 成的 β-CrOOH 在低压区($p/p_0 < 0.01$)对 N₂ 气的吸附量 垂直上升,这说明通过水热法得到的 β-CrOOH 具有少 量的微孔;当压力升到高压区($p/p_0=0.85$)时, N₂ 气的



图1 产物的 XRD 谱和 EDX 谱

Fig. 1 XRD pattern(a) and EDX spectrum(b) of precipitate



图 2 β-CrOOH 的 TEM 像、选区电子衍射图以及高分辨透射电镜图 **Fig. 2** TEM images((a), (b)), SADE(c) and HRTEM images(d) of β-CrOOH structure

吸附量迅速上升,表明在此压力下吸附质 N₂ 气发生了 毛细管聚集现象,这说明水热法得到的 β-CrOOH 具有 大量的介孔。根据 IUPAC 分类,这种类型的等温线属 于典型的第IV类型等温线^[15]。图 3(a)的 BET 结果显示: 水热法得到的 β-CrOOH 比表面积为 174.882 m²/g,孔 体积为 0.602 cm³/g。IUPAC 将吸附剂的孔径分为 3 类: 微孔(<2 nm)、介孔(2~50 nm)与大孔(>50 nm)。从图 3(b)的 DFT 图中可以看出,水热法得到的 β-CrOOH 孔径分布范围较广,其孔径分布范围为 0~65 nm,其 中微孔体积为 0.048 cm³/g,介孔体积为 0.486 cm³/g, 大孔体积为 0.068 cm³/g,大部分孔径还是集中分布在 介孔范围内。通过计算,β-CrOOH 的平均孔径为 13.71 nm。

2.2 钒吸附行为

吸附温度、时间、pH 值以及钒的初始浓度等吸附

条件对 β-CrOOH 吸附能力具有至关重要的影响。为研 究 pH 值对 β-CrOOH 吸附钒吸附容量的影响,将 0.2 g 的 β-CrOOH 与 50 mL 的 220 mg/L(以单质 V⁵⁺计)的 NH₄VO₃溶液混合,在温度为 65 ℃,不同 pH 值条件 下搅拌吸附 4 h,结果如图 4(a)所示。由图 4(a)可知, 随着 pH 值升高, β-CrOOH 对钒的吸附容量变化趋势



图 3 β-CrOOH 的 N2 气吸脱附曲线以及用 DFT 方法计算的 β-CrOOH 孔径分布

Fig. 3 Nitrogen adsorption–desorption isotherms(a) of synthesized β -CrOOH(b) pore size distribution profiles of β -CrOOH derived by using density functional theory



图 4 初始 pH、温度、时间以及 V 的浓度对 β-CrOOH 吸附 V 的影响

Fig. 4 Effects of initial pH(a), temperature(b), time(c) and V concentration(d) on adsorption of V ions onto β -CrOOH

是先增大再减小,在 pH 为 3~5 范围内,吸附能力达 到 32.66mg/g。导致这种现象的原因是当 pH≤2 时, 溶液中的钒主要以 VO₂⁺的形式存在,而 CrOOH 表面 带正电^[16],对带正电的 VO₂⁺离子具有一定的排斥作 用。因此,在 pH=1 时,CrOOH 对钒的吸附容量较低 为 25.16 mg/g。当 2<pH<4 时,随着溶液 pH 值升 高,溶液中的的量逐渐减少, β-CrOOH 对钒的吸附容 量也随着 pH 值的升高逐渐增大;当 pH 值为 4 时,此 时溶液中的 V⁵⁺都是以含氧阴离子的形式存在,吸附 能力达到最大。随着 pH 进一步升高,溶液中 OH⁻离 子的浓度增大,与钒酸根产生竞争吸附从而导致了钒 吸附容量降低;当 pH=12 时, β-CrOOH 对钒的吸附容 量降低到了 6.21 mg/g。

为研究温度对 β-CrOOH 吸附钒吸附容量的影响, 将 0.2 g β-CrOOH 与 50 mL 的 220 mg/L(以单质 V⁵⁺计) 的 NH₄VO₃ 溶液混合,固定 pH 值(pH=4)和吸附时间 (*t*=4 h),在不同温度条件下进行吸附。结果如图 4(b) 所示,当温度低于 65 ℃时,β-CrOOH 对钒的吸附容 量随着温度升高呈线性增加。这是因为升高温度,溶 液中的钒酸根离子的运动更加剧烈,从而增大了钒酸 根与 β-CrOOH 表面活性位点的接触的机会;同时升高 温度 β-CrOOH 的表面还会创造更多的活性位点,从而 增加了钒的吸附容量。当温度高于 65 ℃时,β-CrOOH 对钒的吸附容量随着温度的升高而增加的越来越缓 慢,这是因为 β-CrOOH 的表面活性位点数量有限,温 度再升高活性位点的数量增加的越来越少,从而导致 β-CrOOH 对钒的吸附容量增加得越来越缓慢。

为考察时间对钒吸附容量的影响规律,将 0.4 g β -CrOOH 与 100 mL 220 mg/L(以单质 V⁵⁺计)的 NH₄VO₃溶液混合,固定 pH 值(pH=4)和吸附温度(θ = 65 °C),在不同时间条件下进行吸附,结果如图 4(c) 所示。从图 4(c)中可以看出,随着时间的延长, β -CrOOH 对钒的吸附容量逐渐增大,当时间达到 4 h 时吸附容量达到 32.66 mg/g 时,随着时间的进一步延 长,吸附容量不再发生变化。这说明 β -CrOOH 吸附钒 4 h 就可达到吸附平衡。

为考察钒的初始浓度对 β-CrOOH 吸附钒的吸附 容量影响,将 0.2 g β-CrOOH 与不同浓度的钒溶液混

合,在 pH=4,温度为 65 ℃下吸附 4 h,结果如图 4(d) 所示。从图 4(d)可看出,当溶液中钒的浓度小于 2.2× 10⁻⁴ 时,随着浓度的升高,吸附容量快速增加,原因 是低浓度产生的浓度驱动力较大,从而导致吸附容量 增加。当钒浓度高于 2.2×10⁻⁴ 时,钒浓度升高对 β-CrOOH 吸附容量影响不大,表明 β-CrOOH 对钒的 吸附接近饱和。

2.3 β-CrOOH 吸附钒动力学

吸附动力学是用来描述吸附剂对金属离子的吸附 速率,本实验中采用拟一级与拟二级反应动力学模型 对 β-CrOOH 吸附钒的时间与吸附量之间的关系进行 拟合,确定 β-CrOOH 吸附钒动力学特性。所述方程 如下:

拟一级动力学模型,

$$\ln(Q_{\rm m} - Q) = \ln Q_{\rm m} - k_1 t \tag{2}$$

拟二级动力学模型,

$$\frac{t}{Q} = \frac{1}{k_2 Q_{\rm m}^2} + \frac{1}{Q_{\rm m}} t \tag{3}$$

式中: k_1 为一级反应常数, h^{-1} ; k_2 为二级反应常数, g/(mg·h); t为时间, h; Q_m 为最大吸附容量, g/mg; Q为平衡时的吸附容量, mg/g, 拟合得出的各动力学 参数, 如表 1 所示。

由表 1 中可知, β-CrOOH 吸附钒更加符合拟二级 动力学模型。由拟二级动力学模型获得的理论平衡吸 附量为 34.28 mg/g,与实验所得的平衡吸附量 32.66 mg/g 吻合较好,表明吸附是动力学控制的主要步骤。

2.4 β-CrOOH 吸附钒等温线

常见的吸附等温线有 Langmuir 和 Freundlich 等温 线吸附模型, Langmuir 吸附模型假设吸附是单分子层 吸附,吸附剂的表面均匀分布着能量相同的活性中心, 只要一个活性位点被占据,在同一点就不会再发生吸 附^[17]。Freundlich 等温吸附模型是假设吸附剂对吸附 质的吸附为非均一的多分子层吸附,也就是多层吸附, 并且随着吸附质浓度的增加,吸附量也不断的增 加^[18]。

表1 β-CrOOH吸附钒拟一级和拟二级动力学参数

Table 1 Adsorption rate constant obtained from pseudo-first-order model and pseudo-second-order model of V ions on CrOOH

Intitial V concentration/(mg \cdot L ⁻¹)	$Q_{ m m,exp}$.	Pseudo-first-order		Pseudo-second-order			
		k_1/h^{-1}	$Q_{\rm m}/~({\rm mg}{\cdot}{\rm g}^{-1})$	R^2	k_2/h^{-1}	$Q_{\rm m}/\left({\rm mg}\cdot{\rm g}^{-1} ight)$	R^2
220	32.66	1.693	22.489	0.896	0.0289	34.48	0.981

Langmuir 方程表达式为

$$\frac{c_{\rm e}}{Q} = \frac{c_{\rm e}}{Q_{\rm m}} + \frac{K_{\rm L}}{Q_{\rm m}} \tag{4}$$

Freundlich 方程表达式为

$$\ln Q = \ln K_{\rm F} + \frac{1}{n} \ln c_{\rm e} \tag{5}$$

式中: Q 为吸附剂的吸附容量, mg/g; Q_m 为吸附剂的 最大吸附容量, mg/g; c_e 为吸附平衡时溶液中 V⁵⁺的 浓度, mg/L; K_L 为 Langmuir 吸附平衡常数, L/mg; K_F 为 Freundlich 吸附系数; n 为 Freundlich 常数。

根据式(4)、(5)分别对实验数据进行线性拟合,结果如表 2 所示。

表 2 β-CrOOH 吸附钒的 Langumir 和 Freudlich 吸附等温线 拟合参数

Table 2 Langmuir and Freundlich parameters for V^{5+} ion adsorption onto β -CrOOH

Freundlich parameter		Langmuir parameter			
1/ <i>n</i>	$\ln K_{\rm F}$	R^2	$Q_{\rm m}/({\rm mg}{\cdot}{\rm g}^{-1})$	$K_{\rm L}/({\rm L}\cdot{\rm mg}^{-1})$	R^2
0.479	1.44	0.898	37.45	18.22	0.991

从表 2 中可以看出, β-CrOOH 吸附钒更加符合 Langmuir 等温线模型。这就说明, β-CrOOH 吸附钒是 单分子层吸附,且被吸附的离子之间无相互作用。在 Freundlich 等温线模型中,一般认为 0.1<1/n<0.5 是 易于吸附, 1/n>2 时则难于吸附,由表 2 中可以看出, 1/n=0.479,小于 0.5,表明 β-CrOOH 对钒的吸附容易 进行。

2.5 β-CrOOH 吸附钒的机理研究

图 5 所示为 β -CrOOH 与 β -CrOOH 吸附 V⁵⁺之后的 FT-IR 光谱图。从 β -CrOOH 的红外光谱图中可以看出,1625 cm⁻¹ 的吸收峰代表水分子弯曲振动,1379 cm⁻¹的吸收峰为—OH 的变形振动,1089 cm⁻¹ 处的吸收峰为(HO)—Cr=O 的非对称弯曲振动,而 793 cm⁻¹和 547 cm⁻¹ 处的吸收峰为 Cr=O 的弯曲振动和伸缩振动^[19];通过与 β -CrOOH 的红外光谱对比,发现 β -CrOOH 吸附 V⁵⁺之后在 1040 cm⁻¹出现了一个吸收峰,单独的钒酸根单体拥有一个 V=O 键和 3 个 V—O 键,其红外吸收峰的位置分别在 1016~1040 cm⁻¹、840~940 cm⁻¹。因此, β -CrOOH 经有 1016~1040 cm⁻¹出现的吸收峰表明 V=O 键与 β -CrOOH 结合,形成内球型 配位^[20]。

为进一步研究 β -CrOOH 吸附钒的机理,采用 XPS



图 5 β -CrOOH 与吸附 V⁵⁺之后的 β -CrOOH 红外图谱 Fig. 5 FT-IR spectra of CrOOH and β -CrOOH after V⁵⁺ adsorption

分析技术观测了 β-CrOOH 吸附钒前后表面各元素的 变化,结果如图 6 所示。由图 6 可知, Cr 在结合能 577.3 eV 和 587.3 eV 出现了两个峰,表明 Cr 在 β-CrOOH 中的化学价态仍为 Cr(III),未发生化学价态变化^[21]。 当 β-CrOOH 吸附钒之后, V 2p1/2(结合能为 517.1 eV) 和 V 2p3/2(结合能为 524.8 eV)出现,表明表面吸附现 象发生。无论吸附前后,均可观察到 O 1s 特征峰,(结 合能为 530.4~533.4 eV)。

一般来说, O 1s 峰一般由 O²⁻(530.4~530.6 eV), OH⁻(531.5~532.0 eV)以及自由水(532.8~533.4 eV) 3 个 峰组成。采用 Guass 函数拟合 O 1s 峰,结果如图 7 和 表 2 所示。β-CrOOH 在吸附钒前,表面 O²⁻的含量为 22.35%,OH⁻的含量为 77.65%。吸附钒之后表面 O²⁻ 含量增加到了 51.02%,而OH⁻含量却减少到了 48%。 比较吸附前后元素质量比可知,在β-CrOOH 在吸附钒 之前,m(Cr):m(O):m(V)为 1:2.373:0,而在吸附钒之后, m(Cr):m(O):m(V)为 1:2.96:0.08,表明β-CrOOH 吸附钒 之后,表面 O 元素的含量增加。

根据 FT-IR 和 XPS 数据结果可以推断出,在 β-CrOOH 吸附钒的过程中,β-CrOOH 表面释放出氢 氧根来形成不饱和的 Cr⁶⁺活性中心,从而导致 β-CrOOH 表面的 OH⁻(531.5~532.0 eV)含量下降, O²⁻(530.4~530.6 eV)的含量上升。而溶液中的离子通 过 V—O 与不饱和的 Cr⁶⁺活性中心结合,形成内球型 配位,从而吸附钒,并导致β-CrOOH 吸附钒之后表面 O 元素的含量上升。

2.6 β-CrOOH 脱除铬中和液中的钒

为考察 β -CrOOH 对钒铬的竞争吸附,将 0.2g 的 β -CrOOH 放置到 50 mL 钒铬浓度各为 500 mg/L 的混



图 6 β-CrOOH 吸附钒前后表面的 XPS 全扫描图

Fig. 6 XPS spectra of β -CrOOH before(a) and after((b)–(d)) V adsorption





Fig. 7 O 1s spectra of CrOOH before and after V adsorption

合溶液中, 在温度为 65 ℃, pH=4 的条件下吸附 4 h。 通过检测溶液中钒铬的浓度, 计算出 β-CrOOH 对钒铬 的吸附容量分别为 31.79 mg/g 和 1.74 mg/g。将吸附 完之后的 β-CrOOH 放置到 200 mL 浓度为 3 mol/L 的

表 3 β-CrOOH 吸附钒前后 O 1s 峰的化学结构分析 **Table 3** Functional group analysis of O 1s peak for β-CrOOH and β-CrOOH after V adsorption

Sample	Peak	Binding energy/eV	FWHM/ eV	Content/ %
	O ²⁻	530.6	1.27	22.35
β -CrOOH	OH^-	531.8	1.86	77.65
	H_2O	-	_	-
	O ²⁻	530.5	1.53	51.02
β -CrOOH-V	OH^-	531.5	1.40	48.98
	$\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}$	-	-	-

表 4	β -CrOOH	吸附钒前后表面元素组成
-----	----------------	-------------

Table 4 Element of surface for β -CrOOH and β -CrOOH after V adsorption

Commla		Mole fraction/%	6
Sample	Cr	V	0
β -CrOOH	29.64	_	70.36
β -CrOOH-V	24.74	2.03	73.23

NaOH 溶液中,在 80 ℃下搅拌 3 h,然后测量溶液中 钒铬的浓度并计算钒铬的解吸率。计算结果表明,钒 的解吸率达到了 92.25%,而铬的解吸率达到了 100%。

在典型的铬铁矿无钙焙烧中和液(Na₂CrO₄-NaVO₃-H₂O)中,铬的浓度为80~100g/L(以Cr计),钒的浓度为0.6~1.0g/L(以V计)。为了模拟真实的铬铁矿无钙焙烧中和液体系,在实验室中准确配制铬浓度为90g/L(以Cr计),钒浓度为0.8g/L(以V计)的钒铬混合溶液,并将pH值调到4后备用。

准确称取一定量的纳米花状的 β-CrOOH 放置到 20 mL 配制的铬铁矿无钙焙烧中和液(Na₂CrO₄-NaVO₃-H₂O)体系中,在温度 65 ℃的条件吸附4h。吸 附完毕后过滤,并用1L65 ℃的热水冲洗滤渣。将洗 液与滤液混合,并通过测量溶液中钒的浓度来计算 β-CrOOH 在高铬低钒体系中对钒的脱除效率。然后将 吸附完毕的 β-CrOOH 放置到 80 ℃、3 mol/L 的 NaOH 溶液中搅拌 3 h,检测解吸液中铬的浓度,从而计算 β-CrOOH 对铬的脱除率。计算结果如表 5 所示。

表 5 β-CrOOH 用量对 Na₂CrO₄-NaVO₃ 体系中 V⁵⁺和 Cr⁶⁺ 的脱除率的影响

Table 5 Effect of β -CrOOH on removal of V⁵⁺ in Na₂CrO₄-NaVO₃ system

Adsorbent	Removal rate/%		
dose/g	Cr ⁶⁺	V ⁵⁺	
0.2	0.06	35.91	
0.4	0.11	49.24	
0.6	0.13	57.81	
0.8	0.25	63.79	
1	0.29	67.71	
1.5	0.37	79.46	
2	0.42	91.57	

从表 5 中可以看出, β-CrOOH 在真实的铬铁矿无 钙焙烧中和液(Na₂CrO₄-NaVO₃-H₂O)中对钒具有很好 的脱除效果。并且随着吸附剂 β-CrOOH 添加量的增 加, V⁵⁺的脱除效果也越来越好,当 β-CrOOH 的添加 量增加到 2 g 时,中和液中 V⁵⁺的脱除率达到了 91.57%,而铬的损失率为 0.42%。在铬盐生产中,传 统的除钒方法是通过加入过量的 CaO(理论添加量的 10~13 倍)生成钒酸钙沉淀,此法能将 90%左右的钒脱 除掉,但铬的损失率却达到了 20%^[2]。由此可以看出, 利用 β-CrOOH 可在不引进 Ca²⁺的同时,将铬铁矿无 钙焙烧中和液中的 V⁵⁺有效脱除掉,并且铬损失率可 以控制在 0.42%左右,从而实现钒铬的绿色分离。

3 结论

 利用水热法在碱性体系中合成了纳米花状的 β-CrOOH,并将其应用到溶液中钒的脱除,考察了溶 液的 pH 值、温度、时间以及钒的初始浓度对 β-CrOOH 吸附钒能力的影响。研究表明,在温度为 65 ℃,在 pH=4 条件下,当吸附达到平衡时,β-CrOOH 对 V⁵⁺ 的最大吸附容量可达到 32.66 mg/g。

2) β-CrOOH 吸附钒的动力学更加符合拟二级动 力学模型,其线性相关系数达到了 0.981; β-CrOOH 吸附钒的行为基本符合 Langmuir 等温线模型,表明 β-CrOOH 吸附钒为单分子层吸附。

3) 通过β-CrOOH吸附钒前后 FT-IR 和 XPS 分析, 在 β-CrOOH 吸附钒的过程中,β-CrOOH 表面释放出 氢氧根来形成不饱和的 Cr⁶⁺活性中心,而溶液中的离 子通过 V=O 与不饱和的 Cr⁶⁺活性中心结合,形成内 球型配位,从而达到吸附钒效果。

4) 将制得的 β-CrOOH 应用到铬铁矿无钙焙烧中 和液中选择性吸附钒,对钒的脱除效果达到 91.57%, 避免了典型的铬酸盐生产过程中(钙化沉钒法)高致癌 CaCrO₄残留物的产生,从而实现了铬酸盐溶液中 V⁵⁺ 离子的绿色脱除。

REFERENCES

 李小斌,齐天贵,彭志宏,刘桂华,周秋生. 铬铁矿氧化焙烧 动力学[J]. 中国有色金属学报, 2010, 20(9): 1822-1828.
 LI Xiao-bin, QI Tian-gui, PENG Zhi-hong, LIU Gui-hua, ZHOU Qiu-sheng. Kinetics of chromite ore in oxidation roasting process[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2010, 20(9): 1822-1828.

[2] 赵东峰,田 侣,丁瑞锋,刘桂华,周秋生,李小斌,彭志宏.
 铬酸钠碱性液中加石灰除钒[J].中国有色金属学报,2011,21(12):3162-3168.
 ZHAO Dong-feng, TIAN Lu, DING Rui-feng, LIU Gui-hua,

ZHAO Dong-leng, HAN Lu, DINO Kur-leng, Elo Gur-lua, ZHOU Qiu-sheng, LI Xiao-bin, PENG Zhi-hong. Vanadate removal from alkaline sodium chromate solution by adding lime[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2011, 21(12): 3162–3168.

[3] 杨得军,王少娜,陈晓芳,郑诗礼,李世厚. 铬盐无钙焙烧工
 艺铬酸钠中性液铁盐除钒[J]. 中国有色金属学报, 2014, 24(1):
 279-285.

YANG De-jun, WANG Shao-na, CHEN Xiao-fang, ZHENG

Shi-li, LI Shi-hou. Removing vanadium from sodium chromate neutral liquid by non-calcium roasting technology with chromium salt[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2014, 24(1): 279–285.

[4] 赵 倩,张 戈.改性沸石静态吸附钒的实验研究[J].实验 室研究与探索,2010,29(7):31-33.

ZHAO Qian, ZHANG Ge. Experimental study on adsorption about Vanadium using modified zeolite[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2010, 29(7): 31–32.

[5] 沈 妮,林 晓,曹宏斌,郭 奋,张 懿.离子交换树脂脱除高浓磷酸钠溶液中的钒(V)和铬(VI)[J].过程工程学报, 2009,9(5):871-876.

SHEN Ni, LIN Xiao, CAO Hong-bin, GUO Fen, ZHANG Yi. Removal of vanadium (V) and chromium (VI) from high concentration sodium phosphate solution with ion exchange resins[J]. The Chinese Journal of Process Engineering, 2009, 9(5): 871–876.

- [6] LI Ping, ZHENG Shi-li, QING Peng-hui, CHEN Yong-an, LEI Tian, ZHENG Xiao-dan, ZHANG Yi. The vanadate adsorption on a mesoporous boehmite and its cleaner production application of chromate[J]. Green Chemistry, 2014, 16(9): 4214–4222.
- [7] 梁书婷,张红玲,雒敏婷,刘红霞,白玉兰,徐红彬,张 懿. 热分解 CrOOH 制备具有高近红外反射率的 Cr₂O₃颜料[J].中 国有色金属学报,2015,25(8): 2646-2652.

LIANG Shu-ting, ZHANG Hong-ling, LUO Min-ting, LIU Hong-xia, BAI Yu-lan, XU Hong-bin, ZHANG Yi. Preparation of Cr₂O₃-based pigments with high NIR reflectance via thermal decomposition of CrOOH[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2015, 25(8); 2646-2652.

- [8] 雷细平. 镁合金沉积耐蚀金属镀层机理及工艺研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2012.
 LEI Xi-ping. Study on mechanism and technology of deposited metal plating on magnesium alloy deposition[D]. Changsha: Hunan University, 2012.
- [9] CHRISTENSEN A N, HANSEN P, LEHMANN M S. Isotope effects in the bonds of β-CrOOH and β-CrOOD[J]. Journal of Solid State Chemistry, 1976, 19(3): 299–304.
- [10] FUJIHARA T, ICHIKAWA M, GUSTAFSSON T, OLOVSSON I, TSUCHIDA T. Powder neutron diffraction studies on CrOOHtype zero-dimensional H-bonded crystals[J]. Ferroelectrics, 2001, 259(1):133-138.1.
- [11] KNAAK J F. γ-CrOOH fluorination catalysts: US Patent 3992325[P]. 1976–11–16.
- [12] CHRISTENSEN A N, LARSEN E, MURTO J. Hydrothermal preparation and magnetic properties of alpha-CrOOH, beta-

CrOOH, and gamma-CrOOH[J]. Acta Chemica Scandinavica, 1976, A30(2): 133-136.

- [13] ABECASSIS-WOLFOVICH M, ROTTER H, LANDAU M V, KORIN E, ERENBURG A I, MOGILYANSKY D, GARTSTIN E. Texture and nanostructure of chromia aerogels prepared by urea-assisted homogeneous precipitation and low-temperature supercritical drying[J]. Journal of Non-crystalline Solids, 2003, 318(1): 95–111.
- [14] LIANG Shu-ting, ZHANG Hong-ling, LUO Min-ting, LUO Ke-jun, LI Ping, XU Hong-bin, ZHANG Yi. Colour performance investigation of a Cr₂O₃ green pigment prepared via the thermal decomposition of CrOOH[J]. Ceramics International, 2014, 40(3): 4367–4373.
- [15] LIU Qing, GAO Jia-jian, GU Fang-na, LU Xiao-peng, LIU You-jun, LI Hui-fang, ZHONG Zi-yi, LIU Bin, XU Guang-wen, SU Fa-bing. One-pot synthesis of ordered mesoporous Ni-V-Al catalysts for CO methanation[J]. Journal of Catalysis, 2015, 326: 127–138.
- [16] WEI Guang-ye, QU Jing-kui, YU Zhi-hui, LI Yong-li, GUO Qiang, QI Tao. Mineralizer effects on the synthesis of amorphous chromium hydroxide and chromium oxide green pigment using hydrothermal reduction method[J]. Dyes & Pigments, 2015, 113: 487–495.
- [17] 李小燕,刘义保,花明,李金轩,高柏.改性玉米芯吸附溶 液中 U(VI)的热力学特征[J].中国有色金属学报,2013,23(4): 1168-1172.

LI Xiao-yan, LIU Yi-bao, HUA Ming, LI Jin-xuan, GAO Bai. Adsorption thermodynamic characteristics of U(VI) on modified corncob in aqueous solution[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2013, 23(4): 1168–1172.

- [18] MANOHAR D M, NOELINE B F, ANIRUDHAN T S. Removal of vanadium(IV) from aqueous solutions by adsorption process with aluminum-pillared bentonite[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2005, 44(17): 6676–6684.
- [19] SHPACHENKO A K, SOROKHTINA N V, CHUKANOV N V. Genesis and compositional characteristics of natural γ-CrOOH[J]. Geochemistry International, 2006, 44(7): 681–689.
- [20] KAVAKLI PA, SEKO N, TAMADA M. Adsorption efficiency of a new adsorbent towards uranium and vanadium ions at low concentrations[J]. Separation Science and Technology, 2005, 39(7): 1631–1643.
- [21] GROSS T, TREU D, KEMNITZ E. Characterization of Cr(III) compounds of O, OH, F and Cl by XPS[J]. Surface Science Spectra, 2008, 15(1):77–123.

Synthesis of hydroxyl chromium oxide and its application in removal of vanadium from chromate solution

CHEN Xin^{1,2}, ZHENG Shi-li², ZHANG Hai-lin², CUI Wen-wen², WANG Shu-lei², LI Ping², ZHANG Yi^{1,2}

 National Engineering Research Center of Distillation Technology, School of Chemical Engineering, Tianjin University, Tianjin 300350, China;

 National Engineering Laboratory for Hydrometallurgical Cleaner Production Technology, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

Abstract: A guyanaite (β -CrOOH) with nanometer flower morphology synthesised by hydrothermal precipitation method and vanadate (V⁵⁺) ion adsorption on the β -CrOOH were investigated. In the alkaline system, the synthetic specific surface area of the β -CrOOH is 174.882 m²/g, the pore volum is 0.602 cm³/g. The β -CrOOH possesses the maximum V⁵⁺ ion adsorption capacity of 32.66 mg/g with pH=4 at 65 °C. The adsorption mechanism results show that the β -CrOOH liberated surface hydroxyls to form coordinatively unsaturated Cr⁶⁺ centres, which further adsorbs V⁵⁺ ions through connecting mono-oxo, V=O terminal double bonds with oxygen of the Cr⁶⁺ centres. In the cleaner production application of chromate, the β -CrOOH is placed in the Na₂CrO₄-NaVO₃-H₂O solutions to selectively adsorb the V⁵⁺ ions, and 91.57% vanadium could be effectively removed and Cr⁶⁺ is rarely adsorbed, realizing effective separation of vanadium and chromium.

Key words: β-CrOOH; separation; chromate solution; vanadium; hydrothermal method; selective adsorption

(编辑 龙怀中)

Foundation item: Projects(51574212, U1403195) supported by the National Natural Science Foundation of China Received date: 2017-05-03; Accepted date: 2017-07-15

Corresponding author: LI Ping; Tel: +86-13718635790; E-mail: lipinggnipil@ipe.ac.cn