2020 年 12 月 December 2020

DOI: 10.11817/j.ysxb.1004.0609.2020-39673

Al-Na₂SiO₃聚合物抑制剂在白钨矿与 方解石浮选分离中的作用机理



卫 召^{1,2}, 孙 伟^{1,2}, 韩海生^{1,2}, 王若林^{1,2}, 李爱民³, 杨美情³, 黄景华³

(1. 中南大学 资源加工与生物工程学院,长沙 410083;2. 中南大学 战略含钙矿物资源清洁高效利用湖南省重点实验室,长沙 410083;3. 宁化行洛坑钨矿有限公司,三明 365400)

摘 要:研究了 Al³⁺与硅酸胶粒自组装得到的 Al-Na₂SiO₃ 聚合物抑制剂在苯甲羟肟酸铅(Pb-BHA)配合物捕收剂体 系下对白钨矿与方解石选择性抑制作用机理。单矿物浮选实验结果表明, Al-Na₂SiO₃ 可以实现白钨矿与方解石的 高效浮选分离。红外光谱和溶液化学分析表明, Al³⁺与硅酸通过化学成键作用生成具有 Si—O—Al 键的铝硅聚合 物。动电位测试、X 射线光电子能谱(XPS)测试等分析表明, Al-Na₂SiO₃ 在白钨矿及方解石表面均发生化学吸附, Al-Na₂SiO₃ 中的氧原子和矿物表面的钙质点为吸附反应的活性位点。相比于 Na₂SiO₃, Al-Na₂SiO₃ 在白钨矿表面 吸附量较少,其化学吸附作用相对较弱,而在方解石的表面吸附量较大,化学吸附作用较强。Al-Na₂SiO₃ 聚合物 和 Pb-BHA 配合物选择性的协同作用实现了白钨矿与方解石的高效浮选分离。

关键词: Al-Na₂SiO₃聚合物抑制剂; Pb-BHA 配合物捕收剂; 白钨矿; 浮选; 硅酸钠 文章编号: 1004-0609(2020)-12-3006-12 中图分类号: TD952 文献标志码: A

白钨矿作为一种主要的含钨矿物,在选矿中常采 用浮选的方法进行回收。然而白钨矿与方解石、萤石 等含钙脉石矿物紧密共生,由于表面物理化学性质相 近,在浮选中表现出相似的浮选行为,导致白钨矿与 含钙脉石矿物的浮选分离一直是选矿领域的世界性难 题^[1-3]。提高捕收剂的选择性捕收能力和抑制剂的选择 性抑制能力,是白钨矿浮选药剂的两个重点研究方向。 前期研究表明新型苯甲羟肟酸铅(Pb-BHA)金属有机 配合物捕收剂具有很高的选择性,可以实现黑白钨矿 的常温混合浮选^[4-7]。然而,Pb-BHA 配合物捕收剂对 于白钨矿与方解石的浮选分离依然较为困难^[8-9]。为进 一步提高白钨矿与方解石的浮选分离效率,获得更高 品质的白钨精矿,需要在 Pb-BHA 配合物捕收剂的基 础上研究高选择性抑制剂。

硅酸钠是白钨矿浮选最为常用的抑制剂,其水溶 液俗称为水玻璃。许多学者将水玻璃应用在钨矿浮选 中,可以取得良好的分选效果。然而,当矿物组成复 杂时,单一水玻璃的选择性往往较差,在抑制方解石

和萤石等脉石矿物的同时,也对白钨矿产生了一定程 度的影响,这制约了白钨矿回收率的提高^[4,10-11]。因 此,在生产实践中,常使用一些方法改性水玻璃,以 加强其选择性抑制能力。盐化水玻璃(即金属离子改性 水玻璃)与酸化水玻璃是水玻璃改性最为常用的两个 方向^[12-14],其中金属离子改性水玻璃的效果往往更为 突出。文献中报道了以 Fe^{2+[15-17]}、Pb^{2+[18]}、Al^{3+[19]}等 金属离子与水玻璃混合后的胶体作为方解石的抑制 剂,结果表明,金属离子的加入显著提高了水玻璃的 选择性[12]。相关学者对于金属离子改性水玻璃的机理 做了一些研究,其主要观点有两种:一种认为金属离 子的加入会促进体系的水解从而产生大量的硅酸胶 体,这种硅酸胶粒具有很高的活性和选择性;而另一 种认为水玻璃是和金属离子发生了化学反应生成某种 复合硅酸盐胶体,这种硅酸盐胶体活性更高,在矿物 表面吸附的选择性抑制作用更强[16,20-21]。显然这两种 理论对于金属离子在改性水玻璃过程中的作用机理存 在一定的偏差, 金属离子进入水玻璃后对水玻璃结构

基金项目:中南大学创新驱动计划资助项目(2018CX036);高等学校学科创新引智计划资助项目(B14034);国家重点科研项目(2018YFC1901601, 2018YFC1901602);战略金属矿产资源清洁高效利用协同创新中心项目

收稿日期: 2020-05-15; 修订日期: 2020-11-11

通信作者: 韩海生, 副教授, 博士; 电话: 15111046402; E-mail: hanhai5086@csu.edu.cn

的影响尚缺乏深入研究。盐化水玻璃在矿物表面的吸 附方式、作用位点以及其在不同矿物表面的吸附差异 也缺乏全面的研究与讨论。因此,研究盐化水玻璃的 结构与性质、在白钨矿与方解石浮选中的行为及在两 种矿物表面选择性吸附的机理,对于其实践应用具有 重要的现实意义。

本文以 Al³⁺和硅酸钠自组装生成的 Al-Na₂SiO₃ 聚 合物作为抑制剂,研究其在白钨矿与方解石浮选分离 中的行为及作用机理。通过单矿物浮选试验,考察了 Al-Na₂SiO₃ 在 Pb-BHA 配位捕收剂体系下对白钨矿 与方解石浮选分离的影响。并通过动电位测试、红外 光谱测试、X 射线光电子能谱测试等分析检测方 法,研究了 Al³⁺与 Na₂SiO₃ 在溶液中的自组装机 理、Al-Na₂SiO₃ 在矿物表面吸附作用机理,以及 Al-Na₂SiO₃ 在矿物表面对 Pb-BHA 吸附的影响。

1 实验

1.1 试验样品及试剂

试验所用的白钨矿、方解石和萤石的单矿物样品 取自湖南柿竹园有色金属有限责任公司。块状的单矿 物经手选、粗碎、细磨,得到粒度小于 0.074 mm 的 纯矿物,供浮选实验及 XPS 检测使用。一部分矿样细 磨到粒度小于 2 μm 供动电位测试使用。制备好的矿 样经 X 射线衍射和化学元素分析,表明三种单矿物纯 度均在 98.0%以上,符合单矿物试验的试样纯度的要 求。

试验所用硝酸铅、苯甲羟肟酸(BHA)、硅酸钠、 硫酸铝、氢氧化钠和盐酸均为分析纯,起泡剂松油醇 为化学纯。pH 值由 NaOH 和 HCl 溶液进行调节。试 验用水均为去离子水。

1.2 浮选试验方法

浮选试验在 40 mL 容积浮选槽的 XFG 型挂槽式 浮选机中进行,试验转速为 1900 r/min,浮选流程如 图 1 所示。单矿物试验中每次称取 2.0 g纯矿物样,加 入适量去离子水,搅拌 1 min,此后按照图 1 所示的 流程依次加入相应的药剂并搅拌一定的时间。人工混 合矿为白钨矿和方解石各 1.0 g 进行均匀混合。其中 Al-Na₂SiO₃ 使用时需要事前混合加入,硝酸铅与苯甲 羟肟酸配合使用时同样需要事先混合后加入,且 Al-Na₂SiO₃和 Pb-BHA 都采用现配现用的方式。浮选 前用 PHS-3C 精密 pH 计测量并记录 pH 值。浮选采用 刮板手工刮取浮选泡沫,将泡沫精矿和过滤后的尾矿



图1 单矿物浮选流程图

Fig. 1 Flowsheet of pure mineral flotation test

烘干并称量,最后计算回收率。每组实验取三次试验 的平均值作为最终的浮选回收率。

1.3 Zeta 电位测定

取 20 mg 粒度为小于 2 μm 的单矿物样品,加 KCl 电解液(1×10⁻³ mol/L) 配制成 40 mL 的矿浆后于磁力 搅拌器搅拌,加入相应药剂后用 HCl 或 Na₂CO₃ 调节 pH 值,静置 10 min 后用取矿浆的澄清液注入动电位 专用测试管进行测试。药剂的动电位测试则直接配制 相应浓度的药剂,调节 pH 值后静置 10 min 待测试。 测量过程中对每个条件取 3 次测量的平均值作为测量 结果,误差范围在 5%以内。

1.4 红外光谱测试及 X 射线光电子能谱测试

称取 1 g 粒级小于 2 μm 的单矿物矿样于 40 mL 水溶液的浮选槽中,参照单矿物浮选试验流程依次加 入相应药剂并调节 pH 值为 8.0 左右,搅拌 30 min 后 过滤,经 pH=8.0 的去离子水溶液冲洗矿物 2~3 次, 真空干燥后进行检测。采用溴化钾压片法进行红外光 谱测试,分析波数范围为 4000~400 cm⁻¹,记录试验 数据。光电子能谱仪 X 射线源为 Al K_α微聚集单色器, 工作电压为 12000 V,仪器分辨率为 0.50 eV,误差为 ±0.2 eV,测试结果采用 XPS peak 进行分峰拟合。

2 结果与讨论

2.1 Al-Na₂SiO₃ 聚合物抑制剂对含钙矿物浮选行为 的影响

Pb-BHA 配合物捕收剂对白钨矿、方解石和萤石的捕收能力如图 2 所示。由图 2 可知,当 Pb-BHA 配合物作为捕收剂时,萤石的回收率低于 20%,这表明 Pb-BHA 配合物对萤石几乎没有捕收能力。但在 pH 为 8.0~10.5 的浮选范围内,白钨矿和方解石的浮选



图 2 Pb-BHA 配合物捕收剂体系下白钨矿、方解石和萤石 的可浮性

Fig. 2 Floatability of scheelite, calcite and fluorite with Pb-BHA as collector ($c_{Pb}=3 \times 10^{-4}$ mol/L, $c_{BHA}=1.5 \times 10^{-4}$ mol/L, $\phi_{terpineol}=12.5 \ \mu L/L$)

回收率都大于 80%,这表明 Pb-BHA 配合物对白钨矿 和方解石均具有较强的捕收能力,在没有抑制剂的情况下无法实现两种矿物的浮选分离。

实验中考察了不同用量的 Na₂SiO₃ 对白钨矿和方 解石浮选回收率的影响,结果如图 3(a) 所示。结果表 明,随着硅酸钠用量的不断增加,白钨矿的浮选回收 率呈现出先下降、后上升、再下降的"波浪曲线", 但整体呈现明显的下降趋势,这表明硅酸钠对白钨矿 的浮选表现出了十分明显的抑制作用。而方解石回收 率的降低幅度相对较小,方解石的浮选回收率基本上 始终高于白钨矿,这表明硅酸钠无法实现白钨矿与方 解石的浮选分离。以 Na₂SiO₃ 与 Al³⁺质量比 2:1 配制 Al-Na₂SiO₃聚合物抑制剂,考察不同用量的 Al-Na₂SiO₃对白钨矿和方解石浮选回收率的影响,结 果如图 3(b) 所示。结果表明, Al-Na₂SiO₃对于白钨矿 的浮选回收率同样出现了"波浪曲线",但曲线的高 点范围变得更宽。当 Al-Na₂SiO₃浓度为 100 mg/L 时, 白钨矿的回收率达到 85.58%的峰值。这表明 Al-Na₂SiO₃对于白钨矿的抑制作用相比硅酸钠的要明 显减弱。而 Al-Na₂SiO₃对于方解石浮选表现出了很强 的抑制能力,在100 mg/L的最佳用量时,方解石回收 率仅为27.59%。因此,在Al-Na2SiO3用量达到60 mg/L 以上时, 白钨矿的浮选回收率将会明显高于方解石, 出现了两者的分离区间,可以实现白钨矿与方解石的 浮选分离。

为了进一步优化 Al-Na₂SiO₃ 的选择性,探究了硅酸钠与硫酸铝的质量比对白钨矿和方解石浮选回收率的影响,结果如图 4 所示,其中硅酸钠的用量固定为



图 3 Na₂SiO₃ 及 Al-Na₂SiO₃ 用量对白钨矿及方解石浮选的 影响

Fig. 3 Effect of Na₂SiO₃(a) and Al-Na₂SiO₃(b) polymer dosages on scheelite and calcite flotation (pH=9.0±0.1, $c_{\rm Pb}=3\times10^{-4}$ mol/L, $c_{\rm BHA}=1.5\times10^{-4}$ mol/L, $\varphi_{\rm terpineol}=12.5$ µL/L)



图 4 硅酸钠与硫酸铝的质量比对白钨矿和方解石浮选回 收率的影响

Fig. 4 Effect of mass ratio of sodium silicate to aluminum sulfate on scheelite and calcite flotation recovery (pH= 8.0 ± 0.1 , $\rho_{\rm SS}=100$ mg/L, $c_{\rm Pb}=3\times10^{-4}$ mol/L, $c_{\rm BHA}=1.5\times10^{-4}$ mol/L, $\phi_{\rm terpineol}=12.5$ µL/L)

100 mg/L。结果表明,白钨矿和方解石的浮选回收率随铝离子浓度的增加而变化,铝离子的加入显著提高 了白钨矿和方解石的选择性。但是过量的铝离子会对 白钨矿浮选产生不利影响,因此,硅酸钠与硫酸铝的 最佳配比为2:1(质量比)。

不同 pH 值条件下 Al-Na₂SiO₃ 聚合物抑制剂对白 钨矿和方解石浮选的影响如图 5 所示。由图 5 可知, 在 pH 值为 7.0~9.0 时,白钨矿的回收率高于 80%,此 时方解石的回收率仅为 20%~30%。在 pH 值为 8.0 时, 白钨矿和方解石的回收率分别为 89.8%和 27%,取得 最大的回收率差值。这表明在 pH=8.0、Al-Na₂SiO₃用 量为 100 mg/L 时,Al-Na₂SiO₃聚合物可以实现白钨矿 与方解石的高效浮选分离。



图 5 不同 pH 条件下 Al-Na₂SiO₃ 聚合物抑制剂对白钨矿和 方解石浮选的影响

Fig. 5 Effect of Al-Na₂SiO₃ polymer on scheelite and calcite flotation with varying pH (ρ_{AlSS} =100 mg/L, c_{Pb} =3×10⁻⁴ mol/L, c_{BHA} =1.5×10⁻⁴ mol/L, $\phi_{terpineol}$ =12.5 µL/L)

在上述实验确定的最佳浮选条件下,对白钨矿和 方解石的混合矿进行了浮选试验。表1所示为混合矿 的浮选试验结果。由表1可知,通过Al-Na₂SiO₃用的 选择性抑制作用,可以获得 WO₃品位为 66.10%的精 矿,回收率为 79.81%。这表明Al-Na₂SiO₃聚合物在白 钨矿与方解石的混合体系中具有良好的选择性。

表1 混合矿的浮选试验结果

Product	Yield/%	WO ₃ grade/%	WO3 recovery/%
Concentrate	48.30	66.10	79.81
Tailings	51.70	15.62	20.19
Feeding	100.00	40.00	100.00

2.2 Al-Na₂SiO₃聚合物抑制剂的结构及自组装机理

2.2.1 Al-Na₂SiO₃聚合物抑制剂的红外光谱研究

通过红外光谱对 Al-Na₂SiO₃聚合物的结构进行分 析,Na₂SiO₃及Al-Na₂SiO₃的红外光谱如图 6 所示。 Na₂SiO₃的红外光谱图中,3324.73 cm⁻¹和3396.63 cm⁻¹ 吸收谱带为分子间缔合羟基振动吸收峰,990.71 cm⁻¹ 和 460.92 cm⁻¹分别为 SiO₂²⁻离子 Si-O-Si 伸缩振动 峰和SiO4-离子中 Si-O-Si 弯曲振动峰[22-23]。而在 Al-Na₂SiO₃聚合物的红外光谱图中,出现了 2520.54 cm⁻¹、586.26 cm⁻¹两个新的吸收峰,同时 2954.46 cm⁻¹、 2328.51 cm⁻¹、1454.20 cm⁻¹等几个吸收峰消失,其余 的峰发生了不同程度的位移,这表明 Al³⁺与 Na₂SiO₃ 的反应使得硅酸钠的结构发生了一定程度的变化。其 中 2520.54 cm⁻¹ 处的吸收峰主要是 O—Al 键合的结 果, 1105.02 cm⁻¹ 和 445.14 cm⁻¹ 处的吸收峰是 Si-O-Al 振动所产生, 586.26 cm⁻¹ 处的吸收峰属于 Al-OH 的弯曲振动^[24-26]。所以,通过这些峰强度的 变化可以看出铝离子与硅酸钠反应后,铝离子与 Si-O键发生了成键作用,从而出现了 Si-O-Al 的键合。 因此,红外光谱图的对比分析结果表明,铝离子与 Na₂SiO₃ 的反应使得硅酸钠的结构发生了变化, Si-O-Al 振动峰的出现说明铝离子与硅酸钠不是简单 的复合,而是通过化学键合生成了更稳定的 Al-Na₂SiO₃聚合物。





Fig. 6 Infrared spectra of Na_2SiO_3 and $Al-Na_2SiO_3$ polymer

2.2.2 Al-Na₂SiO₃聚合物抑制剂的溶液化学反应分析 硅酸钠属于强碱弱酸盐,在水溶液中会发生一系 列的水解反应,生成各种组分的水解产物。硅酸钠在 不同的 pH 条件下,水解和电离反应的方向也会发生 变化,溶液中所形成的主要组分也会随之发生变化。 硅酸钠组分分布与 pH 的关系如图 7(a)所示,可知在 碱性环境下,9.4 \leq pH<12.6 时,SiO(OH)₃ 占优势、 pH \geq 12.6 时,SiO₂(OH)₂²⁻ 占优势,而当 pH<9.4,溶 液中 Si(OH)₄主要组分^[27]。铝盐加入水溶液中后,AI³⁺ 会发生逐级水解反应。铝离子组分分布与 pH 的关系 如图 7(b)所示,可知在 pH 在 3~5 范围内,[Al(H₂O)₆]³⁺、 [Al(H₂O)₅OH]²⁺、[Al(H₂O)₄(OH)₂]⁺等单体羟基络合离 子组分占优,在 pH 在 7~8 范围内,Al(OH)₃组分占优, 在 pH>9 时,Al(OH)₄⁻ 占优^[28-29]。



图 7 硅酸钠组分和铝离子组分分布与 pH 的关系

Fig. 7 Speciation distribution of sodium silicate (a) and monomer aluminum (b) anions as function of pH ($c=1 \times 10^{-4}$ mol/L)

当 Al³⁺加入硅酸钠溶液中,单体铝水解产物会与 硅酸或聚硅酸表面或结构中的羟基发生脱水缩聚或脱 羟基反应形成新的复合铝硅酸聚合物。在碱性环境下, H₃SiO₄和 Al(OH)₄在溶液中均为优势组分,推测两者 可按照如图 8 中的反应进行脱羟基缩聚。单体铝羟基 络合离子与硅酸组分的综合作用结果是体系中出现了





Si一O—Al 键, 硅氧四面体和铝氧四面体以氧原子为 桥梁形成三维网状结构的复合铝硅酸聚合物, 这和红 外光谱的检测结果相符。与硅酸钠相比, Al-Na₂SiO₃ 的结构发生了变化, 其溶液组分更加复杂, 聚合物胶 团分子量更大, 物理化学性质也发生了一定的变化。

2.3 Al-Na₂SiO₃ 聚合物抑制剂在矿物表面的吸附作 用机理

2.3.1 动电位测试分析

为了对 Al-Na₂SiO₃ 在矿物表面的吸附进行研究, 测定了 Na₂SiO₃ 及 Al-Na₂SiO₃ 在溶液中的 Zeta 电位, 结果如图 9 所示。结果表明,在 pH 为 7~11 的常规白



图 9 Na₂SiO₃和 Al-Na₂SiO₃的 Zeta 电位与 pH 的关系 Fig. 9 Zeta potentials of Na₂SiO₃ and Al-Na₂SiO₃ ($\rho_{SS}=\rho_{AlSS}=100$ mg/L) as function of pH 钨矿浮选 pH 范围内, Al-Na₂SiO₃ 的电位更负。这可 能是由于铝离子与硅酸钠的自组装反应使得硅酸钠聚 合成为分子量更大的聚合物, Al-Na₂SiO₃ 的表面羟基 基团变多, 使得聚合物表面电位更负。因此, Al-Na₂SiO₃ 可能比 Na₂SiO₃ 更难以吸附在带负电荷的 白钨矿石表面。

Na₂SiO₃和 Al-Na₂SiO₃的用量对白钨矿和方解石 的动电位的影响如图 10 所示。从图 10(a)可以看出, Al-Na₂SiO₃处理过后白钨矿的 Zeta 电位下降幅度小于 Na₂SiO₃,说明 Al-Na₂SiO₃对白钨矿的吸附作用较小。 而图 10(b)表明,Al-Na₂SiO₃的加入导致方解石的 Zeta 电位迅速降低,这说明 Al-Na₂SiO₃对方解石的吸附作 用更强。因此,Al-Na₂SiO₃对方解石的吸附较强,对 白钨矿的吸附较弱,这与浮选结果一致。



图 10 Na₂SiO₃和 Al-Na₂SiO₃的用量对白钨矿和方解石 Zeta 电位的影响

Fig. 10 Effect of depressant dosage of Na_2SiO_3 and Al- Na_2SiO_3 on Zeta potential of scheelite(a) and calcite(b) (pH= 8.0 ± 0.1)

2.3.2 X射线光电子能谱分析

对 Na₂SiO₃ 及 Al-Na₂SiO₃ 与白钨矿及方解石作用 前后的 X 射线光电子能谱进行测定和分析。Na₂SiO₃ 及 Al-Na₂SiO₃ 与白钨矿和方解石作用前后表面元素含 量如表 2 所示。结果表明,白钨矿与 Na₂SiO₃ 及 Al-Na₂SiO₃ 作用后,表面 Si 元素含量分别为 2.35%和 0.55%,这表明 Al-Na₂SiO₃ 在白钨矿表面的吸附量相 对较低。而 Na₂SiO₃ 及 Al-Na₂SiO₃ 与方解石作用后表 面 Si 元素含量分别为 0.73%和 1.70%,这表明 Al-Na₂SiO₃ 在方解石表面的吸附量相对较高。

衣 2	日1	時旬 及力	脌石与约介	ドル	目间后衣围	元	系言重受	K.
Table	2	Atomic	concentration	of	elements	on	scheelite	and
calcite	sur	faces wit	th/without reag	gent	ts			

	Element	Mole fraction/%			
Mineral		Without reagent	With SS	With AlSS	
Scheelite	C 1s	25.74	26.21	25.92	
	O 1s	49.41	48.77	47.85	
	W 4f	11.48	10.18	10.37	
	Ca 2p	13.37	12.48	11.63	
	Al 2p			1.36	
	Al 2s			2.22	
	Si 2p		2.35	0.55	
Calcite	C 1s	31.72	33.07	32.7	
	O 1s	51.95	50.98	49.28	
	Ca 2p	16.34	15.26	14.30	
	Al 2p			0.49	
	Al 2s			1.60	
	Si 2p		0.73	1.70	

为了进一步研究药剂与白钨矿的作用机理,对 Na₂SiO₃及Al-Na₂SiO₃与白钨矿作用前后 Ca 2p和O 1s 结合能谱进行分峰拟合,其结果如图 11所示。白钨矿 Ca 2p1和 Ca 2p3两个钙结合能峰值分别在 350.51 eV 和 346.95 eV,O 1s分为两个峰位,532.39 eV和 530.41 eV结合能峰值分别对应 CaWO₄中 Ca—O 键和 W—O 键对应的结合能^[30-32]。白钨矿与硅酸钠作用后,Ca 2p1 和 Ca 2p3两个钙结合能峰值发生了 0.16 eV和 0.14 eV 的位移,O 1s的两个结合能峰值发生了 0.29 eV和 0.11 eV 的位移。而 Al-Na₂SiO₃与白钨矿作用后,Ca 2p1 和 Ca 2p3 两个钙结合能峰值发生了 0.09 eV和 0.07 eV 的位移,O 1s 的两个结合能峰值发生了 0.12 eV 和



图 11 Na₂SiO₃和 Al-Na₂SiO₃对白钨矿表面 Ca 2p 和 O 1s 图谱的影响

Fig. 11 Effects of Na₂SiO₃ and Al-Na₂SiO₃ on Ca 2p and O 1s spectra of scheelite surface: (a) Ca 2p spectra from scheelite; (b) O 1s spectra from scheelite

0.14 eV 的位移。这表明 Al-Na₂SiO₃ 对白钨矿 Ca 2p 和 O 1s 的影响较小。而 Ca 质点和 Ca—O 键结合能更为 显著的位移表明药剂与白钨矿的作用是以矿物表面钙 质点为活性位点, Na₂SiO₃ 及 Al-Na₂SiO₃ 中 Si—O 键 中的氧与白钨矿表面钙质点发生化学键合,在矿物表 面生成了新的 Ca—O 键,因此, Na₂SiO₃ 及 Al-Na₂SiO₃ 在白钨矿表面的吸附均为化学吸附。同时,相比于 Na₂SiO₃, Al-Na₂SiO₃ 对白钨矿表面 Ca 2p1、Ca 2p3 和 O 1s 中 Ca—O 键结合能的影响相对较小,表明 Al-Na₂SiO₃ 在白钨矿表面的吸附相对较弱。

对Na₂SiO₃及Al-Na₂SiO₃与方解石作用前后Ca 2p

和 O 1s 结合能谱进行分峰拟合,结果如图 12 所示。 由图 12 可知,方解石 Ca 2p1 和 Ca 2p3 两个钙结合能 峰值分别在 350.67 eV 和 347.11 eV,O 1s 分为两个峰 位,533.26 eV 和 531.50 eV 结合能峰值为 CaCO3 中 Ca—O 键和 C—O 键对应的结合能^[33-34]。方解石与硅 酸钠作用后,其 Ca 2p1 和 Ca 2p3 结合能峰值发生了 0.07 eV 和 0.06 eV 的位移,其 O 1s 的两个结合能峰值 发生了 0.11 eV 和 0.06 eV 的位移。而 Al-Na₂SiO₃ 与方 解石作用后,Ca 2p1 和 Ca 2p3 结合能峰值发生了 0.17 eV 和 0.17 eV 的位移,O 1s 的两个结合能峰值发 生了 0.35 eV 和 0.18 eV 的位移。这表明 Al-Na₂SiO₃ 对方解石 Ca 2p 和 O 1s 结合能影响更为显著。Ca 质



图 12 Na₂SiO₃和 Al-Na₂SiO₃对方解石表面 Ca 2p 和 O 1s 图谱的影响

Fig. 12 Effects of Na₂SiO₃ and Al-Na₂SiO₃ on Ca 2p and O 1s spectra of calcite surface: (a) Ca 2p spectra from calcite;
(b) O 1s spectra from calcite

点和 Ca—O 键结合能的变化同样表明药剂与方解石 的作用是以矿物表面钙质点为活性位点,钙质点与药 剂 Si—O 键中的氧发生化学键合,在矿物表面生成了 新的 Ca—O 键,因此,Na₂SiO₃及 Al-Na₂SiO₃在方 解石表面的吸附同样均为化学吸附。而相比于 Na₂SiO₃, Al-Na₂SiO₃对方解石表面 Ca 2p1、Ca 2p3 和 O 1s 中 Ca—O 键结合能的影响更为显著,这表明 Al-Na₂SiO₃在方解石表面的吸附相对较强。

2.4 Al-Na₂SiO₃ 聚合物抑制剂的吸附对 Pb-BHA 配 合物捕收剂吸附的影响

Al-Na₂SiO₃抑制剂在矿物表面的吸附也会对 Pb-BHA 配合物捕收剂的吸附产生不同的影响。研究 表明, Pb-BHA 胶粒的电位在 pH 值 4~12 的范围内均 为正,胶粒带有很强的正电荷^[5]。探究了不同浓度的 Pb-BHA 对经过 Na2SiO3 和 Al-Na2SiO3 聚合物处理后 的白钨矿和方解石 Zeta 电位的影响,其结果如图 13 所示。结果表明白钨矿和方解石的 Zeta 电位随 Pb-BHA 用量的增加而增大,说明 Pb-BHA 在矿物表 面发生了吸附。从图 13(a)可以看出, Al-Na₂SiO₃处理 的白钨矿的 Zeta 电位较 Na₂SiO₃处理的白钨矿的 Zeta 电位明显增大,说明 Al-Na₂SiO₃ 聚合物处理后,白钨 矿表面吸附的 Pb-BHA 比吸附的 Na₂SiO₃多。然而, 方解石的情况正好相反,如图 13(b)所示,Al-Na₂SiO₃ 处理的方解石的 Zeta 电位较 Na₂SiO₃处理的白钨矿的 Zeta 电位明显降低。因此, Al-Na₂SiO₃聚合物对白钨 矿表面 Pb-BHA 配合物的吸附影响较小,而对方解石 表面的吸附影响明显。

基于上述分析结果,建立了 Al-Na₂SiO₃ 聚合物和 Pb-BHA 配合物在白钨矿和方解石表面的吸附模型, 如图 14 所示。Pb-BHA 胶体在溶液中带强正电,其与 矿物表面的作用是通过铅离子基团识别矿物表面氧原 子来实现化学吸附^[6]。而 Al-Na₂SiO₃ 胶体在溶液中带 强负电,通过其氧原子与矿物表面的钙原子的键合来 实现化学吸附。白钨矿的常见解理面整体上暴露出较 多的氧原子,由于 WO₄²⁻占优势,导致其表面带负电 荷,因此,强正电荷的 Pb-BHA 更容易与白钨矿表面 的氧原子发生吸附。而方解石的常见解理面暴露出更 多的钙原子,Ca²⁺占优导致在 pH 值为 7~9 的条件下 方解石表面带正电荷,因此,Pb-BHA 在方解石表面 的吸附是不利的。另一方面,带强负电荷的 Al-Na₂SiO₃ 更 变吸收作用较弱,吸附量较少。然而,Al-Na₂SiO₃ 更



图 13 不同浓度的 Pb-BHA 对经过 Na₂SiO₃和 Al-Na₂SiO₃ 处理后的白钨矿及方解石 Zeta 电位的影响 Fig.13 Zeta potential plots for scheelite(a) and calcite(b) at different concentrations of Pb-BHA after treatment with Na₂SiO₃ and Al-Na₂SiO₃ polymer (pH=8.0±0.1, $c_{Pb}:c_{BHA}=2$, $\rho_{SS}=\rho_{AISS}=100$ mg/L)

倾向于在带正电的富钙方解石表面吸附,其化学吸收 作用较强,吸附量较大。这使得 Al-Na₂SiO₃ 作为抑制 剂在白钨矿和方解石浮选中表现出很强的选择性。当 以 Pb-BHA 配合物为捕收剂,以 Al-Na₂SiO₃ 聚合物为 抑制剂,来浮选分离白钨矿和方解石时,两种药剂的 选择性被充分发挥并相互增强。白钨矿表面吸附了较 多的 Pb-BHA 和较少的 Al-Na₂SiO₃,使其具有较强的 疏水性,从而粘附气泡上浮成为精矿。而方解石表面 吸附了较少的 Pb-BHA 和较多的 Al-Na₂SiO₃,使其具 有很强的亲水性,进而留在矿浆中成为尾矿。因此, 通过 Pb-BHA 配合物与 Al-Na₂SiO₃ 聚合物的协同选择 性实现了白钨与方解石的选择性高效分离。



图 14 Al-Na₂SiO₃聚合物和 Pb-BHA 配合物在白钨矿和方解石表面的吸附模型

Fig. 14 Adsorption model for Al-Na2SiO3 polymer and Pb-BHA complexes on scheelite and calcite surface

3 结论

1) Pb-BHA 配位捕收剂对于白钨矿和方解石都具 有很强的捕收能力,添加 Na₂SiO₃ 无法实现白钨矿与 方解石的浮选分离,而 Al-Na₂SiO₃ 可以实现白钨矿与 方解石的浮选分离。在 Al-Na₂SiO₃ 聚合物中硅酸钠和 铝离子的质量比为 2:1,用量为 100 mg/L,pH=8.0 的 最佳条件下,可以实现白钨矿与方解石的高效浮选分 离。

2) Al-Na₂SiO₃ 的自组装机理是 Al³⁺水解产物与硅酸组分通过化学成键作用生成的具有 Si-O-Al 键的铝硅聚合物。与硅酸钠相比, Al-Na₂SiO₃ 聚合物胶团分子量更大,物理化学性质也发生了一定程度的变化。

3) Al-Na₂SiO₃ 在白钨矿及方解石表面的吸附均为 化学吸附,矿物表面的钙和 Al-Na₂SiO₃ 的 Si—O 键中 的氧为活性位点。相比于 Na₂SiO₃, Al-Na₂SiO₃ 在白钨 矿表面吸附量较少,吸附作用相对较弱,而在方解石 的表面吸附量较大,吸附作用较强。 4) Al-Na₂SiO₃ 聚合物对白钨矿表面 Pb-BHA 配合物的吸附影响较小,而对方解石表面的吸附影响明显。 Pb-BHA 配位捕收剂和 Al-Na₂SiO₃ 聚合物抑制剂的组合使用,使得捕收剂与抑制剂的选择性相互得到加强,从而使得白钨矿与方解石的浮选分离取得良好的效果。

REFERENCES

- GAO Zhi-yong, HU Yue-hua, SUN Wei, DRELICH J W. Surface-charge anisotropy of scheelite crystals[J]. Langmuir, 2016, 32(25): 6282–6288.
- [2] GAO Zhi-yong, LI Cheng-wei, SUN Wei, HU Yue-hua. Anisotropic surface properties of calcite: A consideration of surface broken bonds[J]. Colloids and Surfaces A (Physicochemical and Engineering Aspects), 2017, 520: 53-61.
- [3] GAO Zhi-yong, XIE Lei, CUI Xin, HU Yue-hua, SUN Wei, ZENG Hong-bo. Probing anisotropic surface properties and surface forces of fluorite crystals[J]. Langmuir, 2018, 34(7): 2511–2521.

- [4] HAN Hai-sheng, HU Yue-hua, SUN Wei, LI Xiao-dong, CAO Chong-gao, LIU Run-qing, YUE Tong, MENG Xiang-song, GUO Yan-zhe, WANG Jian-jun, GAO Zhi-yong, CHEN Pan, HUANG Wei-sheng, LIU Jie, XIE Jia-wen, CHEN Yu-lin. Fatty acid flotation versus BHA flotation of tungsten minerals and their performance in flotation practice[J]. International Journal of Mineral Processing, 2017, 159: 22–29.
- [5] HAN Hai-sheng, HU Yue-hua, SUN Wei, LI Xiao-dong, CHEN Ke-feng, ZHU Yang-ge, NGUYEN A V, TIAN Meng-jie, WANG Li, YUE Tong, LIU Run-qing, GAO Zhi-yong, CHEN Pan, ZHANG Chen-hu, WANG Jian-jun, WEI Zhao, WANG Ruo-lin. Novel catalysis mechanisms of benzohydroxamic acid adsorption by lead ions and changes in the surface of scheelite particles[J]. Minerals Engineering, 2018, 119: 11–22.
- [6] HAN Hai-sheng, XIAO Yao, HU Yue-hua, SUN Wei, NGUYEN A V, TANG Hong-hu, GUI Xia-hui, XING Yao-wen, WEI Zhao, WANG Jian-jun. Replacing Petrov's process with atmospheric flotation using Pb-BHA complexes for separating scheelite from fluorite[J]. Minerals Engineering, 2020, 145: 106053.
- [7] 胡岳华, 韩海生, 田孟杰, 孙 伟, 王建军, 卫 召, 王若林. 苯甲羟肟酸铅金属有机配合物在氧化矿浮选中的作用机理及其应用[J]. 矿产保护与利用, 2018(1): 42-47, 53.
 HU Yue-hua, HAN Hai-sheng, TIAN Meng-jie, SUN Wei, WANG Jian-jun, WEI Zhao, WANG Ruo-lin. The application of metal-coordinated complexes in the flotation of oxide minerals and fundamental research of the adsorption mechanism[J].Conservation and Utilization of Mineral Resources, 2018(1): 42-47, 53.
- [8] WANG Ruo-lin, WEI Zhao, HAN Hai-sheng, SUN Wei, HU Yue-hua, WANG Jian-jun, WANG Li, LIU Hang, YANG Yue, ZHANG Chen-yang, HE Jian-yong. Fluorite particles as a novel calcite recovery depressant in scheelite flotation using Pb-BHA complexes as collectors[J]. Minerals Engineering, 2019, 132: 84–91.
- [9] 卫 召, 韩海生, 胡岳华, 朱阳戈, 孙 伟, 王建军, 林上 勇, 成朋飞, 李成伟, 陈字枫. Pb-BHA 配位捕收剂的黑白 钨混合常温浮选研究[J]. 有色金属工程, 2017, 7(6): 70-75.
 WEI Zhao, HAN Hai-sheng, HU Yue-hua, ZHU Yang-ge, SUN Wei, WANG Jian-jun, LIN Shang-yong, CHENG Peng-fei, LI Cheng-wei, CHEN Yu-feng. Flotation of wolframite and scheelite at the room temperature based on Pb-BHA coordination collector[J]. Nonferrous Metals

Engineering, 2017, 7(6): 70-75.

- [10] 王建军,高志勇,孙 伟,刘红尾. 白钨矿常温浮选基础研究[J]. 金属矿山, 2016(2): 66-71.
 WANG Jian-jun, GAO Zhi-yong, SUN Wei, LIU Hong-wei.
 Basic research of scheelte flotation at normal temperature[J].
 Metal Mine, 2016(2): 66-71.
- [11] KANG Jian-hua, LIU Yuan-chao, AHMED K S, HU Yue-hua, SUN Wei, LIU Run-qing. Significant improvement in the scheelite heating flotation with sodium sulfide[J]. Minerals, 2018, 8: 587.
- [12] KUPKA N, RUDOLPH M. Froth flotation of scheelite—A review[J]. International Journal of Mining Science and Technology, 2018, 28(3): 373–384.
- [13] YANG Xiao-sheng. Beneficiation studies of tungsten ores— A review[J]. Minerals Engineering, 2018, 125: 111–119.
- [14] 李天光, 邱显扬, 周晓彤. 白钨矿浮选药剂研究现状[J]. 材料研究与应用, 2018, 12(1): 8-12.
 LI Tian-guang, QIU Xian-yang, ZHOU Xiao-tong. Research status of scheelite flotation reagents[J]. Materials Research and Application, 2018, 12(1): 8-12.
- [15] HU Yuan, HUANG Yu-qing, DENG Rong-dong, MA Lin, YIN Wan-zhong. Improvement effect of FeSO₄:7H₂O on flotation separation of scheelite from fluorite[J]. ACS Omega, 2019, 4(7): 11364–11371.
- [16] DENG Rong-dong, YANG Xiao-feng, HU Yuan, KU Jian-gang, ZUO Wei-ran, MA Ying-qiang. Effect of Fe(II) as assistant depressant on flotation separation of scheelite from calcite[J]. Minerals Engineering, 2018, 118: 133–140.
- [17] OLIVEIRA J F, SAMPAIO J A. Development studies for the recovery of Brazilian scheelite fines by froth flotation[M]. Amsterdam: Production and Processing of Fine Particles, 1988: 209–217.
- [18] FENG Bo, GUO Wei, XU Hong-guo, PENG Jin-xiu, LUO Xian-ping, ZHU Xian-wen. The combined effect of lead ion and sodium silicate in the flotation separation of scheelite from calcite[J]. Separation Science and Technology, 2016, 52(3): 567–573.
- [19] TIAN Jia, XU Long-hua, SUN Wei, ZENG Xiao-bo, FANG Shuai, HAN Hai-sheng, HONG Kai, HU Yue-hua. Use of Al₂(SO₄)₃ and acidified water glass as mixture depressants in flotation separation of fluorite from calcite and celestite[J]. Minerals Engineering, 2019, 137: 160–170.
- [20] 胡永平, 蔡殿忱. 盐化水玻璃在微细粒菱锰矿与伊利石等
 脉石矿物分离中的作用[J]. 中国锰业, 1991(5): 30-35.
 HU Yong-ping, CAI Dian-chen. The role of saline water

glass in the separation of fine-grained rhodochrosite from illite and other gangue minerals[J]. China's Manganese Industry, 1991(5): 30–35.

- [21] 朱建光,朱玉霜. 浮选药剂的化学原理[M]. 修订版. 长沙: 中南工业大学出版社, 1996: 324-328.
 ZHU Jian-guang, ZHU Yu-shuang. Chemical principles of flotation agents[M]. Revised ed. Changsha: Central South University of Technology Press, 1996: 324-328.
- [22] 谢晶曦,常俊标,王绪明. 红外光谱在有机化学和药物化 学中的应用[M]. 北京:科学出版社,2001:67-98.
 XIE Jing-xi, CHANG Jun-biao, WANG Xu-ming.
 Application of infrared spectroscopy in organic chemistry and pharmaceutical chemistry[M]. Beijing: Science Press, 2001:67-98.
- [23] 杨南如. 无机非金属材料测试方法[M]. 武汉: 武汉理工 大学出版社, 2006: 145-156.
 YANG Nan-ru. Test method for inorganic nonmetallic materials[M]. Wuhan: Wuhan University of Technology Press, 2006: 145-156.
- [24] CHEN Xiao, NIU Zi-dong, WANG Jie, ZHU Guo-rui, ZHOU Ming-kai. Effect of sodium polyacrylate on mechanical properties and microstructure of metakaolinbased geopolymer with different SiO₂/Al₂O₃ ratio[J]. Ceramics International, 2018, 44(15): 18173–18180.
- [25] JI Xiao-fei, ZHOU Qian, QIU Gui-bo, PENG Ben, GUO Min, ZHANG Mei. Synthesis of an alumina enriched Al₂O₃-SiO₂ aerogel: Reinforcement and ambient pressure drying[J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2017, 471: 160–168.
- [26] 于 慧,高宝玉,岳钦艳,王 艳. 红外光谱法研究聚硅
 氯化铝混凝剂的结构特征[J]. 山东大学学报(自然科学版),
 1999, 34(2): 80-83.

YU Hui, GAO Bao-yu, YUE Qin-yan, WANG Yan. Study on the Structural characteristics of polyaluminum silicate chloride by infrared spectrum method[J]. Journal of Shandong University (Natural Science Edition), 1999, 34(2): 80-83.

- [27] GAO Yue-sheng, GAO Zhi-yong, SUN Wei, YIN Zhi-gang, WANG Jian-jun, HU Yue-hua. Adsorption of a novel reagent scheme on scheelite and calcite causing an effective flotation separation[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2018, 512: 39–46.
- [28] BAHRI Z, REZAI B, KOWSARI E. Evaluation of cupferron on the selective separation of gallium from aluminum by flotation: The separation mechanism[J]. Minerals Engineering, 2016, 98: 194–203.
- [29] KAWALEC-PIETRENKO B, RYBARCZYK P. Al(III) and Cu(II) simultaneous foam separation: Physicochemical problems[J]. Chemical Papers, 2014, 68(7): 890–898.
- [30] DENG Lan-qing, ZHAO Gang, ZHONG Hong, WANG Shuai, LIU Guang-yi. Investigation on the selectivity of N-((hydroxyamino)-alkyl) alkylamide surfactants for scheelite/calcite flotation separation[J]. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2016, 33: 131–141.
- [31] ZHANG Chen-hu, SUN Wei, HU Yue-hua, TANG Hong-hu, GAO Jian-de, YIN Zhi-gang, GUAN Qing-jun. Selective adsorption of tannic acid on calcite and implications for separation of fluorite minerals[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2018, 512: 55–63.
- [32] ZHANG Jun-yao, ZHANG Li, KANG Le, MENG Yang-yang, ZHANG Ke. A new CaWO₄/alkali-activated blast furnace slag-based cementitious composite for production of hydrogen[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 42(6): 3690–3697.
- [33] CAPECE A M, POLK J E, SHEPHERD J E. X-ray photoelectron spectroscopy study of BaWO4 and Ba₂CaWO₆[J]. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena, 2014,197: 102–105.
- [34] MENG Qing-you, FENG Qi-ming, SHI Qing, OU Le-ming. Studies on interaction mechanism of fine wolframite with octyl hydroxamic acid[J]. Minerals Engineering, 2015,79: 133–138.

Mechanism of Al-Na₂SiO₃ polymer depressant in flotation separation of scheelite from calcite

WEI Zhao^{1, 2}, SUN Wei^{1, 2}, HAN Hai-sheng^{1, 2}, WANG Ruo-lin^{1, 2}, LI Ai-min³, YANG Mei-qing³, HUANG Jing-hua³

(1. School of Minerals Processing and Bioengineering, Central South University, Changsha 410083, China;

2. Key Laboratory of Hunan Province for Clean and Efficient Utilization of Strategic Calcium-containing

Mineral Resources, Central South University, Changsha 410083, China;

3. Ninghua Xingluokeng Tungsten Mining Co., Ltd., Ninghua 365400, China)

Abstract: The mechanism of selective inhibition of scheelite and calcite using Pb-BHA complexes and Al-Na₂SiO₃polymer self-assembled by Al^{3+} and colloidal silicic acid as collector and depressant was studied. The flotation results indicate that the separation of scheelite from calcite can be realized by Al-Na₂SiO₃. The infrared spectroscopy and solution chemical analysis results show that Al^{3+} and silicate acid form aluminosilicate polymer with Si -O-Al bond via chemical bonding. Zeta potential and XPS analysis results show that calcium cations of scheelite and calcite surfaces could bond to oxygen atoms of Al-Na₂SiO₃ through chemisorption, the calcium cations and oxygen atoms are the active site of the adsorption reaction. Compared with Na₂SiO₃, Al-Na₂SiO₃ shows less adsorption amount and weaker chemisorption on the scheelite surface, while the reverse is true on the calcite surface. The selective separation of scheelite from calcite is attributed to the cooperative selectivity of the Pb-BHA complexes and Al-Na₂SiO₃ polymer. **Key words:** Al-Na₂SiO₃polymer depressant; Pb-BHA complexes collector; scheelite; flotation; sodium silicate

Foundation item: Project(2018CX036) supported by the Innovation Driven Plan of Central South University, China; Project(B14034) supported by the National Project 111, China; Projects(2018YFC1901601, 2018YFC1901602) supported by the National Key Scientific Research Project, China; Project supported by the Collaborative Innovation Center for Clean and Efficient Utilization of Strategic Metal Mineral Resources, China

Received date: 2020-05-15; Accepted date: 2020-11-11

Corresponding author: HAN Hai-sheng; Tel:+86-15111046402; E-mail: hanhai5086@csu.edu.cn

(编辑 龙怀中)