文章编号: 1004-0609(2008)S1-0230-06

# MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O 晶体生长及晶形的影响因素

程文婷,李志宝,柯家骏

(中国科学院 过程工程研究所 绿色过程工程实验室, 北京 100080)

摘 要:提出一种新的反应结晶过程,即采用 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>溶液为沉淀剂,选择合适条件与 MgCl<sub>2</sub>溶液进行均相(不加 晶种)结晶反应,实现从卤水中沉淀镁,制得 MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O 晶体。研究温度、反应液初始浓度及滴加速率对 MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O 晶体生长及晶形的影响,采用 XRD 和 SEM 对得到的晶体进行表征。结果表明: MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O 晶体 的收率为 98.1%,纯度为 99.9%,所得到的晶体为 MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O,且温度、反应液初始浓度及滴加速率对 MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O 晶体的生长、形态及颗粒大小都有着显著的影响。

关键词: MgCO3·3H2O; 晶体生长; 沉淀剂

中图分类号: TQ 132.2 文献标识码: A

# Effect factors of crystal growth and morphology of MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O

CHENG Wen-ting, LI Zhi-bao, KE Jia-jun

(Laboratory of Green Process and Engineering, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China)

**Abstract:** MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O was selected as target precipitate in extraction of magnesium from brine due to its good filtration properties and its excellent dewatering characteristics. A novel homogeneous (unseeded) precipitation of MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O by the reaction of MgCl<sub>2</sub> with Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> in supersaturated solutions was investigated for the precipitation of magnesium from brine. The factors influenced the crystal growth and morphology of MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O, such as reaction temperature, initial concentration and titration speed were studied. The results show that the yield of MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O is 98.1% and the purity of MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O is 99.91%. MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O as prepared were characterized by X-ray diffraction(XRD) and scanning electron microscope(SEM). The results show that the product is club-shaped MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O and the temperature, initial concentration and titration and titration speed all have significant effect on the crystal growth, crystal morphology and particle size distribution.

Key words: MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O; crystal growth; precipitate

盐湖卤水中含有大量的化合物<sup>[1]</sup>,例如 MgCl<sub>2</sub>、 NaCl、KCl、LiCl 以及其它一些氯化物。MgCl<sub>2</sub>在工 业上有着广泛的应用,它是生产 MgO、Mg(OH)<sub>2</sub>和金 属镁的原材料。青海钾肥各厂每年总共排出的水氯镁 石(MgCl<sub>2</sub>)达2000万t,这不仅造成镁资源的巨大浪费, 还给盐湖的生态平衡造成了严重破坏。1000 L MgCl<sub>2</sub> 饱和卤水能生产107 kg 金属镁。因此,从卤水中提取 镁已经成为生产金属镁的一个重要途径。国内外研究 从卤水中提取镁的主要方法为<sup>[2-6]</sup>:沉淀法、溶剂萃取 法、离子筛吸附法和煅烧法等。一种镁化合物—— MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O<sup>[7]</sup>(nesquehonite)因其具有良好的过滤性 和脱水性,被选作从卤水中沉淀镁的最终沉淀物。本 文作者提出一种新的反应结晶过程,即以 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 溶 液为沉淀剂与 MgCl<sub>2</sub> 溶液反应,控制反应条件选择性 地生成 MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O 结晶沉淀。MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O 在较 高 温 度 的 情 况 下 很 容 易 转 化 为 碱 式 碳 酸 镁

基金项目:国家重点基础研究发展计划资助项目(2007CB613501)

通讯作者: 李志宝, 研究员, 博士; 电话: 010-62551557; E-mail: zhibaoli@home.ipe.ac.cn

(Mg<sub>5</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>(OH)<sub>2</sub>·4H<sub>2</sub>O)<sup>[8]</sup>。碱式碳酸镁作为一种重要的无机化工产品,应用前景十分广阔<sup>[9]</sup>。MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O还可作为制备高纯 MgO 的原料<sup>[10-12]</sup>。

针对镁的沉淀,国内外已经做了大量的研究工作, 提出了不同的工艺路线。例如 MITSUHASHI 等<sup>[13]</sup>利 用CO<sub>2</sub>的碳酸化作用与Mg(OH)<sub>2</sub>水溶液反应生成针状 的 MgCO3·3H2O 晶体。KLOPROGGE 等<sup>[14]</sup>指出反应温 度、搅拌时间和陈化时间等反应条件影响 MgCO3·3H2O 晶体的生长,可得到两种不同形态的 MgCO3·3H2O 晶体,一种为多层的薄片状,另一种为 形态规则的针状。ZHANG 等[15-16]利用 K2CO3 溶液与 Mg(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>溶液反应,指出反应温度和 pH 值对晶体的 生长有很大影响,得到了不同形状的 MgCO<sub>3</sub>·xH<sub>2</sub>O 晶 体和 Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O 晶体。WANG 等<sup>[8]</sup>将 (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 溶液滴加到相同浓度的 MgCl<sub>2</sub> 溶液中,系 统研究了反应温度、反应液初始浓度、滴加速率和陈 化时间对所得晶体 MgCO3·3H2O 晶形的影响。本文作 者研究了温度、反应液初始浓度及 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 溶液的滴 加速率对 MgCO3·3H2O 晶体生长及其晶形的影响,制 备出晶形良好的针状 MgCO3·3H2O 晶体,为沉淀镁的 工作打下了基础。

# 1 实验

#### 1.1 实验原料

无水 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>,分析纯,含量不小于98%(北京北 化精细化学品有限责任公司); MgCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O,分析纯, 含量不小于 99.8%(北京北化精细化学品有限责任公 司); 去离子二次蒸馏水(电导率小于 0.1 μS/cm)。

#### 1.2 实验方法

用天平称取一定质量配比的无水 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 和 MgCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O,分别加蒸馏水后配置成相同浓度的 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>溶液和 MgCl<sub>2</sub>溶液。取配好的 MgCl<sub>2</sub>溶液 200 mL 置于体积为 500 mL 的三口烧瓶中,三口烧瓶置于 水槽中,将嵌入式加热器打开,升温至反应温度。取 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>溶液 200 mL,加热至反应温度后置于恒压漏 斗中。将搅拌器调到一定转速,在搅拌的同时调节恒 压漏斗的活塞,将 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>溶液以一定的速率滴入到 MgCl<sub>2</sub>溶液中。滴加完毕后继续搅拌进行陈化,大约 3 h 后将母液过滤并将滤饼用蒸馏水洗涤 3 次。最后将 洗涤后的滤饼放入 323 K 烘箱干燥 10 h 后取出,即得 晶体。

#### 1.3 实验装置

本实验装置图如图1所示。



#### 图1 结晶装置图

Fig.1 Schematic diagram of experimental set-up used in precipitation process: 1—Thermostatic heater; 2—Standardized burette; 3—Stirrer; 4—pH meter; 5—Three-necked flask; 6—Sink

# 2 结果与讨论

#### 2.1 反应条件对晶体生长及晶形的影响

2.1.1 反应温度对晶体生长的影响

取初始浓度为 0.1 mol/L 的 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 溶液与 MgCl<sub>2</sub> 溶液各 200 mL,分别在 283.2、293.2、303.2 和 313.2 K 的温度条件下进行反应。在 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 溶液滴加到 MgCl<sub>2</sub> 溶液的反应过程中,每隔一段时间用移液管取 一定体积的反应液,过滤后用一定浓度的 EDTA 标准 溶液滴定其中的 Mg<sup>2+</sup>含量,结果如图 2 所示。由图 2 可看出,随着温度的升高,最终溶液中 c(Mg<sup>2+</sup>)降低, 达到恒定所需的时间减少;在滴加时间相同的条件下, 313.2 K 时,溶液中 c(Mg<sup>2+</sup>)降低到最低。这是由于温 度越高,反应速率越快,反应所需的时间越短,反应 也就越完全。随着反应液初始浓度的升高,最终溶液 中的 c(Mg<sup>2+</sup>)也相应升高。

2.1.2 反应温度对晶形的影响

对反应液初始浓度为 0.5 mol/L,反应温度分别为 283.2 和 313.2 K反应条件下制得的晶体分别进行 SEM 分析,结果如图 3 所示。由图 3 可看出,MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O 晶体均为针状;在 313.2 K时,晶体尺寸比较均一且 表面光滑;在 283.2 K时,晶体尺寸不规则,晶体表 面附着一些微小的针状及片状颗粒。

### 2.1.3 反应液初始浓度对晶体生长的影响

取相同初始浓度的 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 溶液与 MgCl<sub>2</sub> 溶液 (0.1、0.5、1 mol/L)各 200 mL,在 313.2 K 的反应温度



图 2 不同反应温度下 c(Mg<sup>2+</sup>)随时间的变化





图 3 反应温度对 MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O 晶形的影响

Fig.3 Effects of different temperatures on morphology of  $MgCO_3$ · $3H_2O$ : (a) 283.2 K; (b) 313.2 K

条件下进行反应。分析测试方法同 2.1.1 节。结果如图 4 所示。由图 4 可看出,当反应液初始浓度为 0.5 mol/L 时,最终溶液中 *c*(Mg<sup>2+</sup>)降得最低,说明这时反应是最 完全的。



图 4 不同反应液初始浓度时 *c*(Mg<sup>2+</sup>)随时间的变化 Fig.4 Variety of *c*(Mg<sup>2+</sup>) with time at different initial MgCl<sub>2</sub> concentrations

### 2.1.4 反应液初始浓度对晶形的影响

在 313.2 K 时,对不同反应液初始浓度(0.1、0.5、 1 mol/L)下制得的 MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O 晶体进行 SEM 分析, 结果如图 5 所示。由图 5 可看出,当反应液初始浓度 为 0.1 mol/L 时,晶体尺寸不均一,且表面附着许多细 小的不规则颗粒;当反应液初始浓度为 0.5 mol/L 时, 晶体尺寸比较均一,且表面光滑;当反应液初始浓度 为 1 mol/L 时,晶体尺寸也比较规则,但在晶体表面 附着一些片状的细小颗粒。因此,选择反应液初始浓 度为 0.5 mol/L 是比较合适的。

2.1.5 滴加速率对晶体生长的影响

在 313.2 K 时,取初始浓度为 0.5 mol/L 的 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 溶液与 MgCl<sub>2</sub>溶液各 200 mL,将 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>溶液分别以 1.4、3.3 和 6.7 mL/min 的速率滴加到 MgCl<sub>2</sub>溶液中。 分析测试方法同 2.1.1 节。结果如图 6 所示。由图 6 可看出,滴加速率越慢,最终溶液中 Mg<sup>2+</sup>的浓度降得 越低,反应越完全。

2.1.6 滴加速率对晶形的影响

在温度为 313.2 K,反应液初始浓度为 0.5 mol/L 时,对在不同 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>溶液的滴加速率(1.4、3.3 和 6.7 mL/min)下制得的晶体进行 SEM 分析,结果如图 7 所 示。由图 7 可看出,在滴加速率较慢的情况下,晶体 为针状晶体,晶体表面光滑,晶体尺寸均匀;且随着 滴加速率增大,晶体尺寸不断减小,且不均匀。

#### 2.2 XRD 对晶体的表征

在 283.2、293.2、303.2 和 313.2 K 温度下对所得 的晶体分别进行 XRD 分析,结果如图 8 所示。与



图 5 反应液初始浓度对 MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O 晶形的影响 Fig.5 Effects of initial MgCl<sub>2</sub> concentrations on morphology of MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O: (a) 0.1 mol/L; (b) 0.5 mol/L; (c) 1 mol/L



图 6 不同滴加速率下  $c(Mg^{2+})$ 随时间的变化 Fig.6 Variety of  $c(Mg^{2+})$  with time at different titration speeds





Fig.7 Effects of different titration speeds on morphology of  $MgCO_3 \cdot 3H_2O$ : (a) 1.4 mL/min; (b) 3.3 mL/min; (c) 6.7 mL/min

GIESTER 等<sup>[17]</sup>报道的 MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O(nesquehonite)的 XRD 谱比较可知,本研究在 283.2~313.2 K 范围内所 得的晶体均为 MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O。

# 2.3 反应过程中 pH 值的变化

反应过程中 pH 值随时间的变化曲线如图 9 所示。 由图 9 可看出,在 *a* 点(*t*=26 min),pH 值上升到 8.79 后又开始下降;在 *b* 点(*t*=45 min),pH 值开始上升直 到滴加过程结束,也就是 *c* 点,这是整个反应 pH 值 的最高点;从 *c* 点开始一直到陈化结束,pH 值略微下



图8 不同反应温度对 MgCO3·3H2O 晶体的影响





图9 反应过程中 pH 值随时间的变化

Fig.9 Variety of pH values with time in reaction process

降,基本上稳定在9.70左右。

采用 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 为沉淀剂与 MgCl<sub>2</sub>反应, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 为 弱碱盐, 在水中容易发生水解, 生成 NaHCO<sub>3</sub>:

$$\mathrm{CO}_3^{2-} + \mathrm{H}_2\mathrm{O} \Leftrightarrow \mathrm{HCO}_3^{-} + \mathrm{OH}^{-} \tag{1}$$

 $MgCl_2$ 在溶液中电离产生  $Mg^{2+}$ 与 Cl<sup>-</sup>,  $Mg^{2+}$ 进一 步与 HCO<sub>3</sub> 反产生成  $MgCO_3$  3H<sub>2</sub>O 沉淀:

$$Mg^{2+} + HCO_3^- + 3H_2O \Leftrightarrow MgCO_3 \cdot 3H_2O(s) + H^+$$
 (2)

在整个反应过程中,式(1)与(2)是同时进行的。开始滴加 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 溶液时,CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>水解产生 OH<sup>-</sup>使得反应中的 pH 值突然上升,而式(2)中产生的 H<sup>+</sup>很少,不足以影响反应的 pH 值;随着 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 溶液的加入,式(2)反应平衡向右移动,所产生的 H<sup>+</sup>不断增多,使得反应的 pH 值有所下降;继续加入 Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 溶液后,式(2)

反应平衡继续向右移动,使得 pH 值继续上升,且上 升到更高值;当滴加完毕后,式(1)达到平衡,不再产 生 OH<sup>-</sup>,因而, pH 值略微下降。

## 2.4 晶体纯度及产率的测定

晶体的纯度采用 EDTA 标准溶液滴定 Mg<sup>2+</sup>含量 的方法来测定。称取数克晶体加入过量稀盐酸溶解后, 用己知浓度的 EDTA 标准溶液滴定 Mg<sup>2+</sup>含量来计算 晶体的纯度。

晶体产率的计算式为

晶体产率=
$$\frac{c_2 - c_1}{c_2} \times 100\%$$
 (3)

式中  $c_1$ 为最终  $Mg^{2+}$ 的浓度;  $c_2$  为溶液中初始  $Mg^{2+}$ 的浓度。

实验所得晶体纯度及产率如表 1 和 2 所列。由表 1 可看出,温度升高,晶体的纯度提高,最高纯度达 99.91%;且随着温度的升高,产率也相应提高,最高 产率达到 98.1%;在同一温度下,反应液初始浓度为 0.5 mol/L 时,晶体的纯度相对较高。由表 2 可知,随 着滴加速率的增大,晶体的纯度降低,且产率明显降 低。

### 表1 不同温度下晶体的纯度及产率

 Table 1
 Purity and yield of crystals synthesized at different temperatures

Initial concentration/ (mol·L <sup>-1</sup> )	Titration speed/ (mL·min <sup>-1</sup> )	Temperature/ K	Purity/ %	Yield/ %
0.1	3.33	283.2	99.31	75.9
		293.2	99.34	79.3
		303.2	99.82	85.4
		313.2	99.88	86.9
0.5	3.33	283.2	99.75	93.8
		293.2	99.65	94.9
		303.2	99.78	96.0
		313.2	99.89	96.8
1.0	3.33	283.2	99.33	97.0
		293.2	99.32	97.2
		303.2	99.78	97.5
		313.2	99.82	98.1

#### 表2 在不同滴加速率下晶体的纯度及产率

**Table 2** Purity and yield of crystals synthesized at differenttitration speeds

Temperature/ K	Initial concentration/ (mol·L <sup>-1</sup> )	Titration speed/ (mL·min <sup>-1</sup> )	Purity/ %	Yield/ %
313.2	0.5	1.40	99.91	98.0
		3.33	99.89	96.8
		6.67	99.84	93.0

# 3 结论

1) 由晶体的 XRD 谱与标准谱对比可知,在283~313 K 范围内均可制得 MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O 晶体。

2) 温度越高, MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O 结晶反应进行的越完 全,相对反应所得晶体的纯度越高;反应物的初始浓 度过高或者过低,都影响所得晶体的纯度;滴加速率 越慢,反应进行得越完全。

3) 晶体为针状结晶,温度越高,晶体的晶形越规则,表面越光滑;反应物初始浓度过高或过低都影响晶体的晶形,当初始浓度为 0.5 mol/L 时,所得晶体的晶形最规则,表面也最光滑;滴加速率较低时,晶体尺寸较均一,表面较光滑。

### REFERENCES

 张彭熹,张保珍,唐 渊,杨存道,黄师强,吴景泉.中国盐 湖自然资源及其开发利用[M].北京:科学出版社,1999: 99-107.
 ZHANG Peng-xi, ZHANG Bao-zhen, TANG Yuan, YANG Cun-dao, HUANG Shi-qiang, WU Jing-quan. Saline lake resources of China and its exploitation [M]. Beijing: Science

Press, 1999: 99–107.[2] JOSEPH R N, THEODORE E A. Extraction of lithium values

- from brines containing calcium salts in the presence of ammonia. US 3307922 [P]. 1967.
- [3] MEHTA V C. Process for recovery lithium from salt brines. US 723962 [P]. 1988.
- [4] PAUL M A, CHEN X D. Lithium extraction from multicomponent mixture using supported liquid membrances [J]. Separation Science and Technology, 2000, 35(15): 2513–2533.
- [5] HARBEN P, EDWARDS G. Salts of the Atacama [J]. Industrial Minerals, 1997, 358: 43–61.
- [6] BUKOWSKY H, UHLEMANN E, STEINBORN D. The

recovery of pure lithium chloride from "brines" containing higher contents of calcium chloride and magnesium chloride [J]. Hydrometallurgy, 1991, 27: 317–325.

- [7] KONIGSBERGER E, KONIGSBERGER L C, GAMSJAGER H. Low-temperature thermodynamic model for the system Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-MgCO<sub>3</sub>-CaCO<sub>3</sub>-H<sub>2</sub>O [J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1999, 63: 3105–3119.
- [8] WANG Yong, LI Zhi-bao. Controlled precipitation of nesquehonite (MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O) by the reaction of MgCl<sub>2</sub> with (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> [J]. Journal of Crystal Growth, 2008, 310: 1220–1227.
- [9] 袁春华,李海民. 碱式碳酸镁的应用及合成方法[J]. 盐湖研究, 2005, 13: 40-44.
   YUAN Chun-hua, LI Hai-ming. Study on synthetic methods and application of basic magnesium carbonate [J]. Journal of Salt Lake Research, 2005, 13: 40-44.
- [10] WANG Xiao-li, XUE Dong-feng. Direct observation of the shape evolution of MgO whiskers in a solution system [J]. Materials Letters, 2006, 60: 3160–3164.
- [11] YAN Cheng-lin, XUE Dong-feng. Novel self-assembled MgO nanosheet and its precursors [J]. Journal of Physical Chemistry B, 2005, 109: 12358–12361.
- [12] LANAS J, ALVAREZ J I. Dolomitic lime: Thermal decomposition of nesquehonite [J]. Thermochimica Acta, 2004, 421: 123–132.
- [13] MITSUHASHI K, TAGAMI N, TANABE K, OHKUBO T, SAKAI H, KOISHI M, ABE M. Synthesis of microtubes with a surface of "House of Cards" structure via needlelike particles and control of their pore size [J]. Langmuir, 2005, 21: 3659–3663.
- [14] KLOPROGGE J T, MARTENS W N, NOTHDURFT L, DUONG L V. Low temperature synthesis and characterization of nesquehonite [J]. Journal of Materials Science Letters, 2003, 22(11): 825–829.
- [15] ZHANG Zhi-ping, ZHENG Ya-jun, NI Yu-wen, LIU Zhong-min, CHEN Ji-ping, LIANG Xin-mao. Temperature-and pHdependent morphology and FT-IR analysis of magnesium carbonate hydrates [J]. Journal of Physical Chemistry B, 2006, 110: 12969–12973.
- [16] ZHANG Zhi-ping, ZHENG Ya-jun, ZHANG Ji-xiu, ZHAN Qing, CHEN Ji-ping, LIU Zhong-min, LIANG Xin-mao. Synthesis and shape evolution of monodisperse basic magnesium carbonate microspheres [J]. Crystal Growth & Design, 2007, 7: 337–342.
- [17] GIESTER G, LENGAUER C L, RIECK B. The crystal structure of nesquehonite, MgCO<sub>3</sub>·3H<sub>2</sub>O, from Lavrion, Greece [J]. Mineralogy and Petrology, 2000, 70: 153–163.

(编辑 李艳红)