

Ce、Nd 和 Y 在 α -Fe 中的室温固溶度^①

李来风 邢中枢^② 赵冰
(中国科学院低温技术实验中心)

摘要

用热力学稀溶体固溶度公式, 计算出 Ce、Nd 和 Y 在 α -Fe 中的室温固溶度值分别为 0.0048、0.0032、0.0001 wt.-%, 讨论了影响稀土在 α -Fe 中固溶度大小的原因。

关键词: 固溶度 热力学 稀溶体

自稀土元素应用于炼钢以来, 人们对稀土在材料中的作用机理做了大量研究。对高温下稀土在 α -Fe 中的固溶度已有一些报导^[1-4], 但对室温下的固溶度研究很少。

庄应烘^[5]等报导室温下 La 在 α -Fe 中的固溶度为 0.11 wt.-%, 最近章复中^[6]等测出 Ce 在室温下在铁中的固溶度为 0.047 wt.-%, Nd 为 0.055 wt.-%, 室温下 Y 在 α -Fe 中的固溶度至今尚未见报导。前人的工作大多是采用高温下保温 10 多个小时, 然后以 10 °C/h 的速度冷至室温, 测出固溶度, 并认为是室温下的固溶度。由于稀土元素在低温下扩散很慢, 不能达到平衡态, 因而这种方法得到的室温固溶度比真实的固溶度高许多。本文通过测定 880、800、700、600 °C 下稀土在 α -Fe 中的固溶度, 然后用合金热力学中正规溶体近似公式, 计算了室温下 Ce、Nd 和 Y 在 α -Fe 中的固溶度, 得到了满意的结果。

1 实验方法

实验采用纯度为 99.99 wt.-% 的高纯铁,

硫含量小于 0.0005 wt.-%。由于稀土元素在冶炼过程中会和铁中硫氧发生反应, 生成数量较多的氧化物、硫化物夹杂, 这对于测定准确的固溶度值影响很大, 因而进行去氧处理很关键。我们采用高温下通入氢气的方法来消除氧,

表 1 试样的稀土元素含量/wt.-%

试样编号	Ce	Nd	Y
1	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0048	0.0044	0.0044
3	0.0095	0.0089	0.0089
4	0.0191	0.0177	0.0133
5	0.0290	0.0266	0.0177
6	0.0380	0.0355	0.0266
7	0.0570	0.0532	0.0355
8	0.0760	0.0709	0.0433
9	0.0950	0.0887	0.0532
10	0.1140	0.1060	0.0710
11	0.1430	0.1330	0.0887
12	0.2860	0.2660	0.2660
13	0.4770	0.4430	0.4430
14	0.9530	0.8870	0.8870

① 1992年10月21日收到初稿;

② 中科院金属研究所

将铁切成细小的颗粒, 用球状有限边界条件扩散方程^[7]计算出退火时间应为80 h。经过这种方法处理, 铁中氧含量小于0.001 wt.-%, 实验中稀土Ce、Nd和Y的纯度为99.9%, 并经真空磁控电弧炉两次重熔以消除杂质。

样品首先经过高真空下均匀化处理, 然后分别放入880、800、700、600℃的电炉中, 高真空下分别保温240、480、720、1440 h, 以便使样品达到各个温度的平衡状态。最后淬火至室温。

2 实验结果

表2为Ce、Nd和Y在不同温度下的固溶度。这些固溶度是用X射线点阵常数(XLPA)、电子探针法(EMQA)、正电子湮没法(PAA)、磁性矫顽力法(MCFA)四种方法同时测定的。从测量手段本身来看,X射线点阵常数法、电子探针法已广泛被研究者采用^[3,4], 其结果精确可靠。有关正电子湮没和磁性矫顽力法的精度, 作者做了大量研究^[4,8]。这四种方法测量的结果符合很好。表2列出了这四种方法的测量结果及平均值。

室温下稀土在 α -Fe中的固溶度一直是人们争论很大的问题。由于稀土原子低温下扩散

表2 用不同测试方法测得的Ce、Nd、Y的固溶度/at.-%

T/K	元素	EMQA	XLPA	MCFA	PAA	平均值
1153	Ce	0.040	0.039	0.042	0.043	0.041
	Nd	0.034	0.036	0.033	0.037	0.035
	Y	0.035	0.035	0.044	0.034	0.037
1073	Ce	0.038	0.034	0.040	0.033	0.036
	Nd	0.033	0.032	0.033	0.035	0.033
	Y	0.028	0.028	0.029	0.031	0.029
973	Ce	0.032	0.033	0.034	0.033	0.033
	Nd	0.028	0.028	0.026	0.028	0.028
	Y	0.023	0.026	0.027	0.024	0.025
873	Ce	0.029	0.029	0.030	0.029	0.029
	Nd	0.023	0.024	0.026	0.023	0.024
	Y	0.017	0.017	0.020	0.018	0.018

极缓慢, 很难达到平衡, 因而从高温缓慢冷至室温测出的固溶度不能看作真实的室温固溶度。我们采用外推法来确定室温固溶度, 对于Fe-RE二元合金, 按热力学正规溶液近似^[9], 得到固溶度公式:

$$\begin{aligned} z_{\text{RE}}^{\alpha} &= \exp\left[-\frac{1}{RT}\left(\Delta^0H_{\text{RE}}^{\alpha\beta} - T\Delta^0S_{\text{RE}}^{\beta-\alpha}\right.\right. \\ &\quad \left.\left.+ (1-z_{\text{RE}})^2 \cdot I_{\text{Fe-RE}}^{\alpha}\right)\right] \\ &= \exp(\Delta^0S_{\text{RE}}^{\alpha\beta}/R) \cdot \exp\left[-\frac{1}{RT}\left(\Delta^0H_{\text{RE}}^{\alpha\beta} + I_{\text{Fe-RE}}^{\alpha}\right.\right. \\ &\quad \left.\left.+ (1-z_{\text{RE}})^2 \cdot I_{\text{Fe-RE}}^{\alpha}\right)\right] \end{aligned}$$

按稀溶液处理, 得到:

$$\ln z_{\text{RE}}^{\alpha} = \frac{\Delta^0S_{\text{RE}}^{\alpha\beta}}{R} - \frac{1}{RT}(\Delta^0H_{\text{RE}}^{\alpha\beta} + I_{\text{Fe-RE}}^{\alpha})$$

其中 z_{RE}^{α} —稀土元素在 α -Fe中的固溶度(原子百分比); $\Delta^0H_{\text{RE}}^{\alpha\beta}$ —纯稀土组元 $\alpha \rightarrow \beta$ 转变焓; $\Delta^0S_{\text{RE}}^{\alpha\beta}$ —纯稀土组元 $\alpha \rightarrow \beta$ 转变熵, 以上两者均为常数; $I_{\text{Fe-RE}}^{\alpha}$ —组元的相互作用系数, 对正规溶液为常数。由于 $\Delta^0H_{\text{RE}}^{\alpha\beta}$, $\Delta^0S_{\text{RE}}^{\alpha\beta}$, $I_{\text{Fe-RE}}^{\alpha}$ 及R(气体常数)均为常数, 所以上式可以写成 $\ln z_{\text{RE}}^{\alpha} = A + \frac{B}{T}$, 可见, $\ln z_{\text{RE}}^{\alpha} \propto \frac{1}{T}$ 。

将各温度下的Ce、Nd和Y在 α -Fe中的固溶度值换算成原子百分比, 代入 $\ln z_{\text{RE}}^{\alpha}$ 做为自变量, 将温度1153、1073、973、873 K换成 $1/T$ 作为因变量, 用最小二乘法处理(图1), 其解析式分别为:

$$\ln z_{\text{Ce}}^{\alpha} = -1220.3/T - 6.765$$

$$\ln z_{\text{Nd}}^{\alpha} = -1357.8/T - 6.774$$

$$\ln z_{\text{Y}}^{\alpha} = -2363.7/T - 5.892$$

将 $T = 298$ K代入上面各式, 得到稀土元素在 α -Fe中的室温固溶度, 换成重量百分比分别为: Ce: 0.0048 wt.-%; Nd: 0.0032 wt.-%; Y: 0.0001 wt.-%。

此结果与文献[6]以10℃/h缓冷至室温的Ce在 α -Fe中的固溶度值差近一个数量级。

3 讨论

对于Fe-RE合金稀溶液, 用外推法计算室温固溶度是非常有效的, 但结果的精度与高温下稀土在 α -Fe中的固溶度有极大的关系。由




图1 固溶度与温度的关系曲线

(a) $\ln x^\circ_{\text{Ce}} - 1/T$; (b) $\ln x^\circ_{\text{Nd}} - 1/T$
 (c) $\ln x^\circ_{\text{Y}} - 1/T$

本实验所用原材料较前人的纯净，炼制时采用了预先炼制母合金的方法，因而排除了稀土与氧硫反应生成夹杂物的影响。热处理时间较前人的长几十倍，更加接近平衡状态；此外，每个温度下的固溶度均采用四种方法分别测定，这比以往工作中只用一种方法测定的结果更加可靠。因此，本实验所得到的四个温度的固溶度值是准确的，从本实验的结果来看，Ce、Nd和Y在 α -Fe中的室温固溶度都很小，而且 $x_{\text{Ce}} > x_{\text{Nd}} > x_{\text{Y}}$ ，这与文献[6]得到的结论 $x_{\text{Nd}} > x_{\text{Ce}}$ 相反。由文献[10, 11]中所列出的Ce、Nd、Y及Fe的各种参数可见，稀土的晶体结构、原子

半径、电负性等都与铁相差很大，因而固溶度很小。这与实验结果相吻合。

此外从Ce、Nd和Y与Fe形成的化合物的熔点依次升高这一点来看，这些元素在铁中的固溶度应该逐减，即： $x_{\text{Ce}}^* > x_{\text{Nd}}^* > x_{\text{Y}}^*$ ，这与本文结果一致。

4 结 论

(1)按热力学稀溶液正规溶体溶解度公式，计算了Ce、Nd和Y室温下在 α -Fe中的固溶度值分别为0.0048、0.0032、0.0001 wt.-%；

(2)由于稀土元素在低温下扩散非常缓慢，因而用缓冷至室温的样品测出的固溶度不能看做是室温下的固溶度。利用高温平衡态下的固溶度做参数，采用热力学溶解度公式外推计算出的室温固溶度较前者可靠。

参考文献

- 1 Jepson J O, Duwez P. Trans ASM, 1955, 47(4): 543—549.
- 2 王冀玉等. 金属学报, 1987, B23(3): 149—151.
- 3 邵忠宝. 硕士论文, 中科院金属研究所, 1986.
- 4 Li L F, Xing Z S. Metall Trans, in press.
- 5 庄应烘等. 中国稀土学报, 1983, 1(1): 58—60.
- 6 章复中等. 金属学报, 1987, B23(6): 503—505.
- 7 Rideal E K. Diffusion in and through solids. New York, The Syndics of Cambridge Univ, 1965.
- 8 闫东, 李来风, 熊良斌. 物理测试, 1992, (3): 30—32.
- 9 郝士明. 合金热力学讲义. 沈阳: 东北工学院, 1988, 35—47.
- 10 周公度. 无机结构化学. 北京: 科学出版社, 1987, 238—247.
- 11 张若樟. 稀土元素化学. 天津: 天津科学技术出版社, 1987, 127—134.