文章编号: 1004-0609(2012)04-1235-07

## 二步煅烧法合成 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 材料的性能

宋海申1,李 涛1,高宏权1,2,张治安1,赖延清1,李 劼1,刘业翔1

(1. 中南大学 冶金科学与工程学院,长沙 410083;2. 中国铝业股份有限公司郑州研究院,郑州 450041)

摘 要:采用超声活化对原材料 Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>和 TiO<sub>2</sub>进行预处理,并采用二步煅烧方法制备 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>材料。利用 X 射 线衍射仪、扫描电镜和电池充放电测试仪研究二步煅烧条件对材料结构、形貌及电化学性能的影响,并得到二步 煅烧的最佳工艺。结果表明:采用 600 ℃预烧温度制备的材料具有较高的纯度和结晶度;800 ℃高温煅烧温度下 制备的 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>材料具有均一分散的颗粒结构;超声活化制备 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 的最佳煅烧工艺是 600 ℃预烧 8 h 后 800 ℃高温煅烧 10 h,制备的材料在 0.1*C* 倍率下首次放电容量达 170.6 mA·h/g, 0.2*C* 倍率下 20 次循环后的放电比容 量由 152 mA·h/g 降至 150 mA·h/g,容量保持率为 98.7%。

关键词: Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>; 超声活化; 二步煅烧; 锂离子电池
 中图分类号: TM912
 文献标志码: A

## Properties of Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> synthesized by two-step calcination

SONG Hai-shen<sup>1</sup>, LI Tao<sup>1</sup>, GAO Hong-quan<sup>1, 2</sup>, ZHANG Zhi-an<sup>1</sup>, LAI Yan-qing<sup>1</sup>, LI Jie<sup>1</sup>, LIU Ye-xiang<sup>1</sup>

School of Metallurgical Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083, China;
 Zhengzhou Research Institute of CHALCO, Zhengzhou 450041, China)

**Abstract:**  $\text{Li}_2\text{CO}_3$  and  $\text{TiO}_2$  raw materials were pretreated by ultrasonic, then  $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$  materials was prepared by two step calcination process. The effects of the synthesizing conditions on the crystalline structure, morphology and electrochemical properties were studied by XRD, SEM and cell charge/discharge performance test, and the best process was obtained. The results shows that the material synthesized at low calcined temperature of 600 °C shows a high crystallization and purity, the material synthesized at high calcined temperature of 800 °C shows a well-distributed structure. The best process for the preparation of  $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$  is low calcined temperature of 600 °C for 8h sequentially high calcined temperature of 800 °C for 10 h, and the first discharge specific capacitance of the material at 0.1*C* is 170.6 mA·h/g, and after 20 cycles at 0.2*C*, the specific capacitance decreases from 152 mA·h/g to 150 mA·h/g with a retention rate of 98.7%.

Key words: Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>; ultrasonic mixing; two step calcination; Li-ion battery

随着手提电脑、移动电话等便携式电子产品的快速发展,小型锂离子电池由于其比能量大、比功率高、 自放电小、循环特性好以及可快速充放电且工作温度 范围宽等优点,已得到越来越广泛的应用<sup>[1-4]</sup>。目前, 在锂离子电池负极材料中应用比较多的是碳材料,由 于其嵌锂电位低,电池在使用过程中存在电解液副反应、析出活性金属锂枝晶等安全隐患,而尖晶石结构 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>具有嵌锂电位高、零应变,不与电解液反应 等特点,其综合性能特别是安全性能和循环寿命明显 优于碳素材料的<sup>[5]</sup>,被认为是理想的下一代锂离子电

收稿日期: 2010-05-22; 修订日期: 2011-09-22

基金项目:"十一五"国家科技支撑计划资助项目(2007BAE12B01)

通信作者: 张治安, 副教授, 博士; 电话: 0731-88830649; E-mail: zza75@163.com

池负极材料,得到越来越广泛的研究[6-9]。

Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>主要是采用固体 TiO<sub>2</sub> 与固体 Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 或 LiOH·H<sub>2</sub>O 按一定比例混合,采用高温固相合成法制 备[10-11],但是该方法存在需要较高的煅烧温度和较长 的煅烧时间,且材料生长不易控制,容易造成颗粒团 聚和晶粒尺寸长大等缺点,影响材料的电化学倍率性 能。在高温固相合成工艺中,原材料预处理与充分混 合非常主要,超声混合可以提高材料的活性,在一定 程度上有效抑制颗粒的闭聚,能够很好地在液相中分 散固体颗粒,使得混合固体颗粒之间充分混合接触。 LEE 等<sup>[12]</sup>将纳米 TiO<sub>2</sub> 与 LiOH 经过超声作用后,在 500 ℃下合成了平均粒径 30~40 nm 的 Li4Ti5O12。 煅烧 制度也是影响材料性能的一个重要因素,温度过低或 煅烧时间短,则反应不能发生或反应不能完全;温度 过高或时间过长,则生成的产物颗粒容易粗大,而且 过高的温度还可能使产物分解。李劼等[13]详细对比低 温预烧一定时间后再高温煅烧、高温保温较长时间、 先高温煅烧再在低温下保温等几种不同的煅烧工艺制 备的Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>材料的性能,其中采用低温预烧然后高 温煅烧方法制备的材料具有纯度高、电化学比容量大、 循环性能好以及倍率性能优异等系列优点,并对高温 合成Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>的反应机理进行分析。

本文作者使用经过超声预处理的原材料,对低温 预烧、高温煅烧二步煅烧工艺过程进行了研究,通过 控制二步反应的条件,促进各步反应充分进行,并对 超声活化二步煅烧工艺进行了系统优化,对材料物理 性能和电化学性能进行了分析,以期探索制备晶粒尺 寸小、颗粒分布均匀、结晶度高的Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>材料的最 优方法,改善材料电化学性能。

### 1 实验

#### 1.1 材料预处理

按锂过一定量准确称取原料 Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 与 TiO<sub>2</sub>,加入 无水乙醇在行星式球磨机的陶瓷罐中混合球磨 2 h<sup>[14]</sup>, 然后在超声波清洗器中超声处理 40 min,取出后在 120 ℃下干燥约 12 h,用研钵磨成粉末,待用。

#### 1.2 材料制备

将烘干的粉末原料装入干净的刚玉坩埚中,放入 马弗炉的恒温区内,先在低温下进行预烧,然后升温 煅烧并保温一段时间,即采用 2 步煅烧的方法制备 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>。通过控制不同的预烧温度、高温煅烧温度 和煅烧时间,分别制备不同的Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>样品。

#### 1.3 材料分析与表征

使用日本 Rigaku 公司生产的 Minflex 型 X 射线 衍射仪(Cu K<sub>a</sub>, 40 kV, 100 mA, 10°~85°)进行材料晶 体结构分析;用扫描电镜(日本 JEOL 公司生产, JSM-6360LV 型)进行材料微观形貌观测;用 Microplus 激光衍射粒度仪(英国 MALVERN 仪器有限公司生产) 对 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>材料进行粒径测试。

#### 1.4 电化学性能测试

将材料制作成 CR2025 型扣式电池进行充放电测 试,采用涂膜法制备电极。以 N-甲基-2-吡咯烷酮为 溶剂,按质量比 8:1:1 分别称取活性物质、乙炔黑和 PVDF,混合均匀后涂在铜箔上,放入真空干燥箱中 120 ℃干燥 24 h 得到极片,在充满氩气的手套箱中, 以金属锂片为负极、以 1 mol/L LiPF<sub>6</sub>/EC、DMC、 EMC(质量比 1:1:1)为电解液,Celgard2400 多孔聚乙 烯膜为隔膜,组装成扣式电池。用 Land 电池测试仪 进行电化学充放电测试,充放电电压范围为 0.8~ 2.5 V。

用 Potentiostat/Galvanostat Model 2273 (PerkinElmer Instrument, USA)电化学工作站进行循环伏安测试,电位扫描区间为 0.8~2.5 V,以金属锂片为对电极和参比电极。

## 2 结果与讨论

#### 2.1 原料反应过程的质量损失特征

图 1 所示为混合均匀的 Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>与 TiO<sub>2</sub>粉体的差 示扫描量热分析(DSC)与热重分析(TG)曲线。由图 1 可看出,在TG曲线上主要有4个质量损失区间,在 第一个质量损失区间为室温至250℃,质量损失率约 为 2%,在 DSC 曲线上 80 ℃处有一个吸热峰,该区间 对应于原料中水分和有机溶剂的挥发。第二个质量损 失区间为 250~450 ℃,质量损失率约为 5%,在该区 间的 DSC 曲线上有一个放热峰, 对应的放热峰温度为 342.32 ℃, 对应于 Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 的熔融和分解。第三个质量 损失区间为 450~605 ℃,为主要质量损失区间,质量 损失率约为 12.44%, 在该区间 584.32 ℃有一个大的 吸热峰,可能为 Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 与 TiO<sub>2</sub> 的一个反应阶段。最 后一个质量损失区间在 605 ℃之后,质量损失率仅为 0.73%,几乎没有质量损失,在该区间有一个小的吸 热峰,为760.91℃,可能对应为反应的晶型转变过程。 从DSC-TG曲线上可初步推测出,Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>与TiO<sub>2</sub>发



图1 原料的 DSC—TG 分析曲线

Fig. 1 DSC-TG curves of mixed raw materials

生反应的温度点可能有两个,一个是 584.32 ℃,另一 个是 760.91 ℃。基于此差热--热重分析,本文作者采 用先低温预烧、再高温煅烧的反应制度。

## 2.2 低温预烧温度对 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 材料结构及电化学性 能的影响

为了研究不同预烧温度对材料结构与电化学性能 的影响,分别采用 400、500、600 和 700 ℃进行低温 预烧 8 h,然后再高温 800 ℃煅烧 15 h 制备 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 材料,所获材料的晶体结构谱图如图 2 所示。

XRD 结果表明,在 400 ℃低温预烧的材料晶体结构明显含有锐钛矿 TiO<sub>2</sub>、部分金红石 TiO<sub>2</sub>以及 Li<sub>2</sub>TiO<sub>3</sub>的杂相。500 ℃低温预烧后的材料结构成分中的锐钛矿中的 TiO<sub>2</sub> 杂相消失,金红石 TiO<sub>2</sub> 的杂相峰减小,



图 2 不同温度预烧合成 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 的 XRD 谱

**Fig. 2** XRD patterns of Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> synthesized at different low calcined temperatures

仍然含有 Li<sub>2</sub>TiO<sub>3</sub> 的杂相峰,但是主相 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 的衍 射峰增强。随着预烧温度的继续提高,杂相峰消失。 由 DSC 分析可知,584.32 ℃是原料反应的温度值,此 时,材料的活性较高,因此,当预烧温度达到 600 和 700 ℃并保持一段时间后,可促进原材料充分反应, 经过高温煅烧后形成稳定的单一尖晶石结构的纯相 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>,同时避免了高温反应时锂源挥发<sup>[11,15–17]</sup>。 从图 2 可以看出,预烧 700 ℃时形成的产物晶体结构 比 600 ℃的晶体结构的衍射峰强度有所降低,峰形有 所宽化,这说明材料结晶度降低,而材料的纯度和结 晶度将直接影响材料的电化学性能。

图 3 所示为不同预烧温度下制备的 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 样品 的 0.1*C* 首次充放电曲线。由图 3 可知,预烧温度为 600 和 700 ℃时,所得样品的放电比容量分别为 163.2 和 156.5 mA·h/g,明显高于 400 和 500 ℃时所得的样 品的比容量(122.4 和 144.5 mA·h/g),600 ℃时所得样 品的库伦效率高达 94.4%。所以,在 600 ℃进行低温 预烧后,再进行高温煅烧,将会获得结构和性能比较 优良的 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 材料。



图 3 不同预烧温度下 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>的 0.1C 首次充放电曲线图 Fig. 3 Initial charge-discharge curves of Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> synthesized at different low calcined temperatures and 0.1C rate

## 2.3 煅烧温度对 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 材料的结构、形貌及电化 学性能的影响

煅烧的反应温度是固相反应发生的重要影响因素 之一。温度过低,则反应不能发生或反应不能完全; 温度过高,生成的产物颗粒容易粗大,而且过高的温 度还可能使产物分解。图4所示为按照600℃低温预 烧8h后,再分别升至不同高温锻烧15h后制备 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>样品的XRD谱。从图4中可知,当煅烧温 度为700℃时,主要物相为Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>(PDF#49—0207) 的特征峰,但是还存在较明显的 Li<sub>2</sub>TiO<sub>3</sub>特征峰,此外 还有微量的金红石 TiO<sub>2</sub>存在,材料间的反应尚不完 全。750 ℃时,已完全生成 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>相,没有杂相存 在,但其衍射峰强度较低,峰形较宽,这说明在较低 的温度下,产物的结晶度较低。随着温度的逐渐升高, 800 和 900 ℃时,物相为单一纯尖晶石 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 相, Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 的特征衍射峰的强度逐渐增强,各衍射峰的 峰形变得越来越尖锐,说明随着温度的升高,Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 在界面上或界面邻近的晶格内不断地发生局部规整或 取向规整反应,其结晶度越来越高,晶体生长也逐渐 趋于完整。另外,900 ℃时的基底峰较高,这说明可 能含有一些未检测到的杂相存在。

表1所列为不同煅烧温度下Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>材料的晶体 学参数。由表 1 可知,700 ℃时合成材料的主相为 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>,含有Li<sub>2</sub>TiO<sub>3</sub>以及少量金红石TiO<sub>2</sub>杂相。





Fig. 4 XRD patterns of  $Li_4Ti_5O_{12}$  synthesized at different high calcined temperatures

#### 表1 不同煅烧温度下 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>材料的晶体学参数

 Table 1
 Crystal parameters of Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> synthesized at different high calcined temperatures

Temperature/ °C	a/nm	Volume of crystal cell/ nm <sup>3</sup>	FWHM of (111)/(°)	Major impurity
700	0.837 2	0.586 72	0.157	Li <sub>2</sub> TiO <sub>3</sub> , TiO <sub>2</sub>
750	0.836 8	0.585 94	0.146	No
800	0.836 1	0.584 44	0.118	No
900	0.836 9	0.586 12	0.154	No
PDF#49-0207	0.835 9	0.584 07		

随着温度的升高,Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>晶格常数 *a* 开始减小,相应立方结构的晶胞体积呈收缩趋势,晶体结构参数逐渐接近标准值。当温度在 800 ℃时,晶胞参数最小为 0.836 1 nm,与文献[18]的值较接近。随着温度升高到 900 ℃时,晶格常数 *a* 开始增大,说明晶格发生畸变,晶胞体积变大,晶粒长大,这将会增加离子的扩散距离,同时比表面积减小,减少了与电解液的接触,会引起电化学性能变差,比容量降低。通过(111)晶面的 半峰宽(FWHM)可以看到,800 ℃时的半峰宽最小为 0.118,进一步说明该温度下的煅烧材料晶型结构完整,结晶度最高。

图 5 所示为 700、800 和 900 ℃高温煅烧温度下 Li₄Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>样品的 SEM 像。由图 5 可知,在煅烧温度为 700 ℃时,由于温度较低,煅烧的颗粒粒径较小,许 多颗粒粘结在一起,界面较模糊。煅烧温度为 800 ℃ 时,制备的 Li₄Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>样品表面光滑,呈砾石状,煅烧 样品的颗粒分散均一,粒径分布均匀,颗粒粒径大多 在 1~2 µm。当温度升高到 900 ℃时,所制备的颗粒团 聚在一起,较高的温度造成颗粒迅速长大,呈现颗粒 大小不均一的形貌。较粗大的颗粒导致比表面积减小, 不仅不利于电解液的浸润和接触,而且增加了 Li<sup>+</sup>的脱 嵌距离,从而可能会影响材料的电化学性能。

图 6 所示为不同煅烧温度下所得 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 样品的 0.1C 倍率首次放电曲线图,随着煅烧温度的升高,样 品的首次放电比容量先增加后减小。煅烧温度为 800 ℃时,样品的放电比容量最高达到 168.2 mA·h/g,这 是因为 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 具有较好的晶体结构、颗粒形貌均匀、 规则。但是,当温度升高到 900 ℃时,电化学放电比 容量明显降低,其电化学性能变差,这与前面的推测 一致,当温度过高时,制备的样品晶体颗粒团聚,不 利于电解液渗透和充分浸润,同时升高温度后晶胞参 数增大,导致晶粒粒径变大,增加了锂离子扩散距离, 使得电极反应的困难度增加。

# 2.4 高温煅烧保温时间对 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 材料电化学性能 的影响

图 7 所示为在 600 ℃预烧、800 ℃分别煅烧 5、10、 15 和 20 h 后合成的 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>样品 0.1*C* 首次放电曲线。 从图 7 可以看出,随着高温煅烧时间的增加,各样品 在 0.1*C* 放电倍率下,比容量呈先上升后下降的趋势。 保温 5 和 20 h 时,样品的首次放电比容量分别为 154.1 和 161.4 mA·h/g,当保温 10 和 15 h 时,样品首次放电 比容量分别增加到 170.6 和 166.2 mA·h/g,表现出较好



图 5 不同煅烧温度下 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>样品的 SEM 像









图 7 不同高温煅烧时间合成 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 的首次放电曲线 Fig.7 Initial discharge curves of Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> synthesized for different calcining times at 0.1*C* rate

的首次放电比容量。这可能是因为随着煅烧时间不断 增加,材料结晶度不断提高,有效改善了电化学性能, 而过长的煅烧时间,又造成晶体粒径增加,增加离子 传输路径,致使电化学性能降低。

图 8 所示为不同高温煅烧时间下制备的样品 0.2C 倍率循环放电曲线。从图 8 可以明显看出,不同保温 时间所得样品经 20 次循环后,容量保持率出现了明显 的差别。当保温时间为 10 h 时,制备的 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 样品 经 20 次循环后的放电比容量由 152 降至 150 mA·h/g, 容量保持率为 98.7%;而保温时间为 15 h 时所得样品 经过 20 次循环后,比容量由 150.7 降至 143.5 mA·h/g, 容量保持率为 95.2%。



**图 8** 不同高温煅烧时间合成 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 的 0.2C 倍率循环 曲线

**Fig.8** Cycle performance curves of  $Li_4Ti_5O_{12}$  synthesized for different calcining times at 0.2*C* rate

## 3 结论

1)随着预烧温度的增加,制备的Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>材料的 纯度和结晶度呈现先提高后降低的趋势,在600℃时, 达到最佳;采用该温度作为预烧温度,经过高温煅烧 后,制备的材料 0.1*C*放电比容量达 163.2 mA·h/g,首 次充放电效率达 94.4%。

2)随着煅烧温度的提高,合成材料的结晶度不断 提高,在 800 ℃条件下制备材料的结晶度和纯度最好, 晶型结构完整,颗粒分散均一,粒径分布均匀;继续 提高温度到 900 ℃时,晶粒尺寸变大,且有杂相出现; 材料的首次放电比容量随煅烧温度的提高呈先增加后 减小的趋势,煅烧温度为 800 ℃时,样品的放电比容 量最高达到 168.2 mA·h/g。

3) 随着高温煅烧时间的延长,制备的样品 0.1C

放电比容量和 0.2C 循环性能呈现先上升后下降的趋势。当保温 10 h 时,样品首次放电比容量增加到 170.6 mA·h/g; 在 0.2C 倍率下经 20 次循环后放电比容量由 152 mA·h/g 降至 150 mA·h/g, 容量保持率为 98.7%。

4) 采用超声活化二步煅烧方法制备 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 材料的最佳煅烧工艺如下: 600 ℃低温预烧 8 h,随后在 800 ℃高温煅烧 10 h。

#### REFERENCES

- TAKADA K, OHTA N, ZHANG Lian-qi. Interfacial modification for high-power solid-state lithium batteries[J]. Solid State Ionics, 2008, 179(27/32): 1333–1337.
- [2] GARCLA-ALVARADO F. de ARROYOY DOMPABLO M E, MORAN E, FUTIERREZ M T, KUHN A, VAREZ A. New electrode materials for lithium rechargeable Batteries[J]. Journal of Power Sources, 1999, 81/82: 85–89.
- [3] FTTAKHOVA D, KRTIL P. Electrochemical activity of hybrothermally synthesized Li-Ti-O cubic oxides toward Li insertion[J]. J Electocrhem Soc, 2002, 149(9): A1224–A1229.
- [4] GUREFI A, CHAREST P, KINOSHITA K, PERRIER M, ZAGHIB K. Nano electronically conductive titanium-spinel as lithium ion storage negative electrode[J]. Journal of Power Sources, 2004, 126(1/2): 163–168.
- [5] PASQUIER A D, HUANG C C, TIMOTHY S. Nano Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>-LiMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub> batteries with high power capability and improved cycle-life[J]. Journal of Power Sources, 2009, 186(2): 508-514.
- [6] 熊利芝,何则强,尹周澜,陈启元. Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>/石墨复合材料的 湿法制备与表征[J].中国有色金属学报,2008,18(1): S306-S309.

XIONG Li-zhi, HE Ze-qiang, YIN Zhou-lan, CHEN Qi-yuan. Wet method preparation and characterization of  $Li_4Ti_5O_{12}/graphite$  composite[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2008, 18(1): S306–S309.

- [7] SNYDER M Q, TREBUKHOVE S A, RAVDEL B, CLAYTON W M, DICARLO J, TRIPP C P, DESISTO W J. Synthesis and characterization of atomic layer deposited titanium nitride thin films on lithium titanate spinel powders as a lithium-ion battery anode[J]. J Power Sources, 2007, 165(1): 379–385.
- [8] KAVAN L, PROCHAZKA J, SPITLER T M, KALBAC M, ZUKALOVA M, DREZEN T, GRAZEL M. Li insertion into Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> (spinel)[J]. J Electrochem Soc, 2003, 150(7): A1000-A1007.
- [9] NAKAHARA K, NAKAJIMA R, MATSUSHIMA T, MAJIMA H. Preparation of particulate Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> having excellent characteristics as an electrode active material for power storage cells[J]. J Power Sources, 2003, 117(1/2): 131–136.

- [10] ZAGHIB K, SIMONEAU M, ARMAND M, GAUTHIER M. Electrochemical study of Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> as negative electrode for Li-ion polymer rechargeable batteries[J]. Journal of Power Sources, 1999, 81/82(3): 300–305.
- [11] 吴 可, 仇卫华, 曹高萍, 周国治. Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 作为混合电化学
   电容器负极材料的电化学性能[J]. 北京科技大学学报, 2006, 28(10): 951-955.
   WU Ke. QIU Wei-hua, CAO Gao-ping, ZHOU Guo-zhi.

Electrochemical properties of  $Li_4Ti_5O_{12}$  as cathode material for a hybrid electrochemical capacitor[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing, 2006, 28(10): 951–955.

- [12] LEE S S, BYUN K T, PARK J P. Preparation of Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> nanoparticles by a simple sonochemical method[J]. Dalton Trans, 2007, 37: 4182–4184.
- [13] 李 劼, 王娇丽, 张治安, 赖延清. 煅烧制度对 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>材料 结构与电化学性能的影响[J]. 中南大学学报: 自然科学版, 2011, 42(2): 294-299.

LI Jie, WANG Jiao-li, ZHA NG Zhi-an, LAI Yan-qing. Effect of calcined system on  $Li_4Ti_5O_{12}$  material structure and electrochemical properties[J]. Journal of Central south University: Science and Technology, 2011, 42(2): 294–299.

[14] 王娇丽. Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 电极材料的二步煅烧固相反应法合成及炭
 包覆改性研究[D]. 长沙: 中南大学, 2009: 19-20.
 WANG Jiao-li. Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> material by two-step calcination system

and carbon modification[D]. Changsha: Central South University, 2009: 19–20.

[15] 许江枫,李建玲,李文生,王新东.电极活性材料 Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>的 制备及其主要影响因素[J].无机材料学报,2007,22(5): 879-884.

XU Jiang-feng, LI Jian-ling, LI Wen-sheng, WANG Xin-dong. Preparation and key influencing factors of Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> as electrode material[J]. Journal of Inorganic Materials, 2007, 22(5): 879–884.

- [16] 阮艳莉,唐致远,彭庆文. 尖晶石型Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub>电极材料的合成 与电化学性能研究[J]. 无机材料学报,2006,21(4):873-879.
   RUAN Yan-li, TANG Zhi-yuan, PENG Qing-wen. Synthesis and electrochemical performance of spinel Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> electrode material[J]. Journal of Inorganic Materials, 2006, 21(4): 873-879.
- [17] 高 玲, 仇卫华, 赵海雷. Li<sub>4</sub>Ti<sub>5</sub>O<sub>12</sub> 作为锂离子电池负极材料
   电化学性能[J]. 北京科技大学学报, 2005, 27(1): 82-85.
   GAO Ling, QIU Wei-hua, ZHAO Hai-lei. Lithiated titanium complex oxide as negative electrode[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing, 2005, 27(1): 82-85.

(编辑 龙怀中)